

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 3410.05

**Nom du produit :**

# AQUAPRIMAIRE

**Définition :**

Primaire à l'eau pour intérieur et extérieur, mat.

**Domaine d'application :** Bois neuf imprégné et tanin isolé, bois ancien (poncé), bois aggloméré, crépi, béton, enduit de ciment.

**Caractéristiques :**

Excellente adhérence.  
Formation du film : température minimale du support : + 5° C  
Peinture respectueuse de l'environnement ; pratiquement sans odeur ; suit les mouvements du bois de faible amplitude, même dans un climat fortement humide ; résiste à la micro fissuration.

## SPECIFICATIONS

**Liant :**

Résine acrylique combinée polyuréthane et polyester

**Pigments :**

Dioxyde de titane et pigments de charge

**Poids spécifique :**

1.40 ± 2%

**Extrait Sec :**

55.5 % ± 2% sec

**Aspect :**

Mat

**Viscosité :**

Pâteuse, légèrement thixotrope

**Teinte :**

Blanc

**Nuançage :**

Avec au maximum 5% de NEOGAM

**Emballages :**

Boîte de 1 kg	Art. n° 704620
Bidon de 5 kg	Art. n° 704621
Bidon de 20 kg	Art. n° 704622

**Consommation :**

100 - 120 g/m<sup>2</sup>

Au pistolet, prévoir 10 à 30 % de perte

**Séchage :**

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière :	env. 10 minutes
Manipulable :	env. 30 minutes
Sec à cœur :	env. 4 heures

**Stockage :**

1 année dans son emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.

**CRAINT LE GEL !**

Après un stockage prolongé, il peut se produire une légère remontée de liquide en surface ; dans ce cas, un brassage est nécessaire pour homogénéiser la peinture.

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



**Nom du Produit :** **AQUAPRIMAIRE**

**TESTS**

**Résistance aux lessivages :** Excellente  
**Résistance à la température :** Jusqu'à 80° C  
**Résistance aux intempéries :** Excellente

**PREPARATION ET APPLICATION**

**Support :** Le support doit être sec, solide et propre, les anciennes peintures doivent être poncées.

**Outils :** Pinceau à poils très souples, rouleau, pistolet.

**Dilution :** Prêt à l'emploi au rouleau et pinceau. Au pistolet : 5-10 % d'eau  
Sur fonds absorbants : en général, dilution avec 5 % d'eau.

**Recouvrement :** Email de finition tels que JALTOP pour intérieur et extérieur, Aquafinition Satiné, Jalplex, Jalémail thixotrope satiné, Jalémail intérieur, etc.

**Ponçage :** Il est recommandé un durcissement préalable d'une nuit bien que le ponçage soit réalisable environ 4 h après l'application selon les conditions atmosphériques.

**Nettoyage des outils :** De suite après l'utilisation avec de l'eau

**PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**