
Crème de Plâtre

Enduit surfinition de décoration

Finition avec Cire Ombrée

Rendu : Lisse avec effets de côtes. Finition *Cire Ombrée*.

Destination : Tout support en intérieur soigneusement préparé et imprimé. Les trous et fissures devront être correctement réparés et bouchés.

Application : *Crème de Plâtre* s'applique au rouleau à raison de 400 à 500 grs / m². Après avoir étalé le produit uniformément, lisser le décor à la lisseuse Inox par petites touches en laissant des côtes ça et là. Ponçage éventuel des côtes trop marquées.

Après séchage du décor, finition avec la *Cire Ombrée Teintée* en 2 couches :

- 1^{ère} couche diluée de 50 à 100% appliquée au rouleau à poils raz.
- 2^{ème} couche diluée à 20% appliquée à l'éponge traditionnellement.

Nettoyage des outils à l'eau

Séchage : Environ 12 heures.

Conditionnement : Seau plastique de 8kg.

Consommation : 400 à 500 gr / m².

Conservation : 6 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Composition :

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| - Solvant : | Eau |
| - Adjuvants : | Dispersant, bactéricide |
| - Liants : | Cellulosique, acrylique |
| - Charges : | Carbonates de calcium |
| - Épaississant : | Cellulosique |
| - Densité : | 1.76 |
| - Extrait sec : | 70 % |
| - Teneur en COV : | 0.69 grs / li |
-