

Enduilakh

Enduit haute décoration lavable

Rendu : Lisse avec des effets travaillés et glacés imitant le Tadelakt Marocain..

Avantages :

- ne contient pas de chaux
- Stabilité au stockage
- Recouvrable par tout type de peinture
- Miscible avec tout type de colorant universels et oxydes
- Ne brûle ni les yeux, ni la peau, ni les mains
- Très lavable après séchage et durcissement.

Destination : Tout support en intérieur soigneusement préparé et imprimé. Les trous et fissures devront être correctement réparés et bouchés.

Application: *Enduilakh* s'applique en 3 passes sur *Impress'Déco*.

1^{ère} couche :

Déposer *Enduilakh* par plots que l'on étale soigneusement dans toutes les directions de manière à moucher le mur. Les plots établis doivent être espacés d'une vingtaine de centimètres environ sans côte apparente.

Séchage

2^{ème} couche :

Lissage de l'ensemble de la surface. Effectuer un travail soigné sans côte ni maigre par zones délimitées par des plots.

Séchage

Finition :

Effectuer un glaçage en appliquant *Enduilakh* sur toute la surface en une couche à racler au fur et à mesure en observant un angle de 45 ° de la lisseuse par rapport au support.

Pour les teintes soutenues, il est conseillé de teinter *Impress'Déco* dans la même teinte que l'*Enduilakh*.

Nettoyage des outils à l'eau.

Enduilakh se teinte en utilisant les formules de 1 litre de peinture Satinée pour les teintes claires et intermédiaires.

Conditionnement : Seaux plastiques de 8 kg.

Consommation : 400 à 450 gr / m².

Conservation : 6 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Composition :

- Solvant : Eau
- Adjuvants : Dispersant, bactéricide
- Liants : Cellulosique, Acrylique
- Charges : Carbonates de calcium
- Épaississant : Cellulosique
- Densité : 1.75
- Extrait sec : 71 %
- Teneur en COV : 1,04 grs / li