

Esprit de Chaux

Badigeon acrylique à effets de chaux

Rendu : Peinture décorative reproduisant les effets des anciens badigeons de chaux.

Application Brossée : *Esprit de Chaux* est prêt à l'emploi.

- Application de la 1^{ère} couche pure au rouleau anti-gouttes 8 mm.
- La 2^{ème} couche s'applique de façon verticale, croisée ou aléatoire à la brosse à badigeon. Pour effectuer des laitances diluer une petite quantité d'*Esprit de Chaux* de 10 à 100% d'eau selon l'intensité de la teinte, et l'appliquer de façon éparse.

Application Ferrée :

- Application de notre sous couche d'accrochage *Impress'Déco* au rouleau poils courts.
- Application de la première couche au rouleau anti-gouttes 8 mm que l'on lisse immédiatement avec une lisseuse inox.
- Application d'une deuxième couche par zones de 50 cm² environ que l'on ferre immédiatement (taloche inox ouverte d'1/2 cm maxi) jusqu'à la prise de l'*Esprit de chaux* (environ 1 mn).

Nettoyage des outils à l'eau - Craint le gel.

Esprit de Chaux se teinte en utilisant les formules de 4 litre de peinture acrylique mate pour les teintes claires et intermédiaires puis ajuster la teinte.

Destination : Tout support en intérieur soigneusement préparé et imprimé. Les trous et fissures devront être correctement réparés et bouchés.

Consommation : Environ 400 à 500 grs / m².

Séchage : 6 à 12 heures.

Conditionnement : Seaux plastiques de 8 kg et 15 kg.

Conservation : 6 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Composition :

- Solvant : Eau
 - Adjuvants : Dispersant, bactéricide fongicide
 - Charges : Carbonate de calcium, craie
 - Liant : Dispersion acrylique
 - Épaississants : Polyacrylate, argiles
 - Extrait sec : 67 %
 - Densité : 1,64
 - Teneur en COV : 0.74 grs / li
-