

QUELYD COLLE FRISES DECORATIVES

Colle acrylique polyvalente pour frises décoratives

COLLES POUR PAPIERS PEINTS

DESTINATIONS

Colle acrylique de couleur blanc-crème prête à l'emploi, à forte adhérence, spécialement adaptée pour la pose de tous les types de frises décoratives sur tous les types de supports.

AVANTAGES

- Colle prête à l'emploi.
- Sans primaire sur fonds non absorbants.
- Encollage facile et rapide.
- Pouvoir glissant idéal : permet d'ajuster facilement et rapidement les frises.
- Faible consommation : 1 kg de colle permet le collage d'environ 60 mètres linéaires de frise décorative.
- Pouvoir piégeant très élevé (TACK) : la mise en oeuvre et le positionnement de la frise sont facilités.
- Traitée fongicide et bactéricide.
- Collage final ultra-résistant : très bonne résistance mécanique.
- Idéale pour les poses exposées à des éventuelles condensations ou dans les pièces humides (cuisines, salles de bains).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Composition : colle en dispersion aqueuse à base de résines acryliques.
- Aspect : pâte de couleur crème-clair, onctueuse, thixotrope.
- Densité : 1,50 environ.
- pH : 9,0 environ.
- Résistance aux micro-organismes : très bonne, traitée fongicide et bactériode.
- Temps ouvert* : 30 minutes.
- Temps de gommage* : 0 à 10 minutes maximum.
- Prise définitive* : 24 à 48 heures.

(* Les critères de temps ouvert, de temps de gommage et de prise définitive, sont fonction de la température et de l'humidité ambiante, de l'hygrométrie et de la porosité des supports

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB
005017	Pot de 1 kg	12
005016	Pot de 500 g	12
246200	Tube de 250 g	12

QUELYD COLLE FRISES DECORATIVES

MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES FONDOS

Le support (papiers peints ou papiers vinyles) doit être plan, lisse, sain, sec en permanence, propre, solide, dégraissé et dépoussiéré.

ENCOLLAGE ET POSE

Bien remuer la colle dans le pot avant de procéder à l'encollage.
Utiliser la colle telle quelle sans adjonction d'eau.
Éviter toute bavure de colle sur le revêtement.

Collage des frises décoratives :

a) Encollage sur le papier vinyle : appliquer la colle régulièrement (sans la diluer) à l'aide d'un pinceau, sur l'emplacement réservé à la frise. Laisser gommer 5 à 10 minutes. Appliquer la frise en suivant l'emplacement, puis maroufler soigneusement sans faire ressortir la colle sur les bords(1).

b) Encollage de la frise sur autre revêtement : Appliquer la colle régulièrement (sans la diluer), à l'aide d'un pinceau, sur l'envers de la frise. Replier la frise en "portefeuille", colle contre colle et laisser détremper au maximum 10 minutes. Appliquer la frise en suivant l'emplacement, puis maroufler soigneusement sans faire ressortir la colle sur les bords (1). Éviter de débiter la pose à partir d'un angle sortant.

(1) Selon sa "nervosité", il pourrait être nécessaire d'humidifier l'envers de la frise, d'enrouler cette dernière et de laisser détremper quelques minutes avant l'encollage.

Le temps de gommage et la détrempe, sont fonction de la température, de l'humidité ambiante, de l'hygrométrie, de la porosité des supports et de la quantité de colle appliquée.

Les outils se nettoient à l'eau chaude, avant que la colle ne sèche.

CONSOMMATION

Environ 1 kg de colle permet le collage d'environ 60 mètres linéaires de frise décorative.

CONSERVATION

1 an en emballage d'origine, non ouvert, conservé entre + 5° C et + 30° C.

SECURITE

– Lire attentivement la notice de pose et suivre scrupuleusement les conseils du fabricant de revêtement.
– Tenir hors de portée des enfants et des animaux.
– Craint le gel.
– Température d'utilisation : de + 10° C à + 25° C.
Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com ou nous demander copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.