

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
<http://www.jallut.ch>

FICHE TECHNIQUE



N° 3320.05

Nom du Produit : **AQUAFINITION**
Satiné

Définition : Peinture à l'eau pour l'extérieur et l'intérieur.

Domaine d'application : Pour revêtir le bois et bois aggloméré.

Caractéristiques : Excellente adhérence.
Peinture respectueuse de l'environnement; pratiquement sans odeur; résiste à la microfissure.

SPECIFICATIONS

Liant : Dispersion acrylique combinée polyuréthane
Pigments : Dioxyde de titane rutile et charges minérales
Poids spécifique : 1,34 ± 2%
Extrait sec : En poids : 56% ± 1%
Aspect : Satin mat
Viscosité : Légèrement thixotrope
Teinte : Blanc, RAL 9010. Pour d'autres couleurs, teintage avec notre système Aquamix (dans la limite du possible).

Pour d'autres types de pâtes pigmentaires, vérifier la compatibilité

Emballages : Boîte plastique de 1 kg Art. n° 704613
Bidon plastique de 5 kg Art. n° 704614
Bidons plastique de 18 kg Art. n° 704616

Consommation : Env. 0,200 kg/m²

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :
Hors poussière : env. 20 minutes
Manipulable : env. 40 minutes
Couche sur couche : après 12 heures

Formation du film : Température du support de +5° C à +30° C.

Stockage : 6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. La température ne doit pas être inférieure à +5°C. **CRAINT LE GEL !**; Après un stockage prolongé, il peut se produire une légère remontée du liquide de surface. Dans ce cas, un léger brassage est nécessaire pour homogénéiser la peinture. Au cas où une peau se forme à la surface, ne pas la mélanger, mais l'enlever.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
<http://www.jallut.ch>



Nom du Produit : AQUAFINITION Satiné

TESTS

Adhérence :	Très bon accrochage sur anciens revêtements (après pré-traitement)
Résistance aux intempéries :	Excellente
Résistance aux lavages :	Excellente
Thermoblocking:	Excellent après séchage de 8 heures

PREPARATION ET APPLICATION

Supports :	Bois & bois aggloméré en intérieur : Appliquer une couche de fond d' AQUAPRIMAIRE AU TREMPE.
	Bois neuf en extérieur : Appliquer une couche de <u>JALEMAIL Apprêt Synthétique</u> dilué à 30% avec du WHITE SPIRIT ou <u>AQUAPRIMAIRE AU TREMPE</u> .
Outils :	Pinceau, rouleau, pistolet pneumatique, airless ou airmix
Dilution :	Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec au maximum 5% d'eau
Température :	Au minimum +5° C et +30° C au maximum
Nettoyage des outils:	De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.