

Nom du produit :

AQUAPRIMAIRE au trempé

Définition :

Imprégnation blanche aqueuse pour fenêtres et bois.

Domaine d'application : Bois neuf (après isolation des nœuds), bois ancien (poncé), bois aggloméré brut
Si une finition émail est prévue, la surface doit être prétraitée pour ponçage.

Caractéristiques :

Excellente adhérence.
Formation du film : température du support > + 5°C et < + 30°C
Peinture respectueuse de l'environnement; pratiquement sans odeur; suit les mouvements du bois de faible amplitude, même dans un climat fortement humide.

SPECIFICATIONS

Liant :

Résine acrylique combinée polyuréthane

Pigments :

Oxyde de titane rutile et charges minérales adaptées

Poids spécifique :

1,4 ± 0,1

Extrait sec :

En poids : 60% ± 2%
En volume : 42% ± 2%

Aspect :

Mat

Teinte :

Blanc

Emballages :

Bidon plastique de 20 kg	Art. n° 704603
plastique de 5 kg	Art. n° 704617
plastique de 1 kg	Art. n° 704618

Séchage :

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière : env. 10 min.
Manipulable : env. 30 min.
Ponçable : env. 3 heures

Stockage :

6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
CRAINT LE GEL !
Après un stockage prolongé, il peut se produire une légère remontée du liquide de surface; dans ce cas, un léger brassage est nécessaire pour homogénéiser la peinture. Au cas où une peau se formerait à la surface ne pas la mélanger (elle n'est pas soluble).

TESTS

Adhérence :

Sur supports bien préparés : parfaite après 24 heures (par température ambiante et humidité relative de l'air inférieure à 85%).
Peinture de finition idéale pour l'extérieur : "AQUAFINITION" au pistolet

Thermoblocking :

Excellent

Ponçabilité :

Excellente

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du produit : AQUAPRIMAIRE au trempé

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Le fond doit être sec, solide et propre
- Outils :** Pinceau spécial à poils très souples, pistolet pneumatique, airless ou airmix
- Dilution :** En volume, portion 2:1 avec de l'eau
- Ponçage :** Très léger uniquement
- Température :** Il est recommandé de travailler par température de +20°C env., afin d'obtenir une ponçabilité en 20 minutes; dans le cas contraire (température plus basse ou plus élevée), la ponçabilité est retardée.
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.