

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 6210.06

Nom du Produit : AQUAROUTE

Définition : Peinture de signalisation routière en phase aqueuse.

Domaine d'application : Peinture diluable à l'eau pour la signalisation routière, utilisable sur béton et tous les revêtements de type goudron, bitume et asphalte. Les nouveaux revêtements d'asphalte qui suintent les huiles de goudron doivent d'abord être exposés aux intempéries.

Caractéristiques : Séchage rapide. Excellente adhérence. Absence de jaunissement. Excellente durabilité. Excellente résistance à l'abrasion. Peinture réfléchissante grâce à la présence de billes de verre.

Du faite de sa faible contenance en solvants volatil, le recouvrement réunit tous les avantages d'une peinture de signalisation, tout en préservant l'environnement.

SPECIFICATIONS

Liant : Résine acrylique pure en phase aqueuse

Pigments : Dioxyde de titane et charge calibrée

Extrait sec : En poids : 79% (blanc)
En volume : 65%

Densité : 1,72

Aspect : Satiné mat suivant épaisseur

Viscosité : 45" DIN 4mm à 20°C

Consommation : 450 gr/m² théoriques pour 300 microns secs

Teintes : Blanc, jaune et bleu. Autres teintes sur demande.

Emballages :	Bidon plastique	5 kg	20 kg
	Blanc	Art. n° 700374	700375
	Jaune		700376
	Bleu		700377

Séchage : Rapide en fonction des conditions atmosphérique.

Température 20°C, humidité relative 60% : 5 minutes à 300 microns humide
Température 20°C, humidité relative 70% : 30 minutes à 300 microns humide (vent modéré)

Le séchage dans les conditions optimales permet la réouverture du trafic ½ heure après l'application.

Stockage : 6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé et dans un endroit frais. Bien homogénéiser avant emploi.
CRAINT LE GEL !

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : AQUAROUTE

TESTS

Résistance au jaunissement :	Excellente
Adhérence :	Excellente sur support non imbibé d'eau, de préférence bien sec et exempt de graisse
Résistance aux intempéries :	Excellente

PREPARATION ET APPLICATION

Conditions: Le fond doit être sec, solide et propre et exempt de graisses et d'huiles. Les nouveaux revêtements (d'asphalte, goudron et bitume) qui suintent les huiles de goudron **doivent d'abord être exposés aux intempéries.**

Toute en assurant une bonne ventilation, la température minimale doit être supérieure à 10°C avec un taux d'humidité inférieure à 75%.

Important : L'AQUAROUTE ne doit pas être appliqué quand il pleut ou sur un support humide en présence du point de rosée. Le film peut supporter la pluie après 1 heures de séchage dans les conditions de séchage optimales.

Outils : Toutes les machines pour marquage routier, brosse (pour les petites surfaces), pistolet Airless

Dilution : Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec au max. 5% d'eau

Nettoyage des outils : A l'eau additionnée de préférence d'un peu d'ammoniaque immédiatement après l'application.

Pour la peinture déjà séchée, utiliser un diluant cellulosique ou de l'acétone (dans ce dernier cas, un rinçage à l'eau est nécessaire) Ne corrode pas le matériel en acier normal.