

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8310.05

Nom du Produit :

COLTHERM

Définition :

**Matière colle et matière d'égalisation.
Peut uniquement être appliqué en le mélangeant à du ciment.
(Seul, ses propriétés ne sont pas valables)**

Domaine d'application :

1. Comme colle pour isolation du système périphérique.
Dans ce champ d'application, mélanger à 20% de ciment.
2. Pour l'égalisation des façades minérales fortement structurées.
Dans ce champ d'application, mélanger à 25% de ciment.

Caractéristiques :

Le COLTHERM additionné de ciment procure une excellente adhérence avec le support et, après durcissement, devient duro-élastique.

SPECIFICATIONS

Liant :

Résine acrylique pure

Pigments :

Minéral avec structure lamellaire, fibres minérales et fibres synthétiques

Poids spécifique :

1,45

Extrait sec :

70%

Viscosité :

Pâteuse

Emballage :

Bidon plastique de 20 kg Art. n° 700779

Consommation :

Peut varier selon la structure et l'absorption du support

Étanchéité :

Le COLTHERM mélangé au ciment répond parfaitement aux normes physiques du bâtiment en rapport avec la vapeur et l'absorption d'eau.

Stockage :

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé, à température normale.
CRAINT LE GEL !

TESTS

Adhérence :

Excellente

Résistance aux intempéries :

Excellente

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : COLTHERM

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Le fond doit être propre, dur et sec.
L'application se fait au moyen d'une taloche.
- Outil :** Taloche
- Mode d'application :** Grande facilité d'application et d'égalisation des surfaces
- Séchage :** Le durcissement est en relation avec la carbonatation (contenance du ciment).
Il est fortement conseillé de laisser sécher ce mélange au moins 1 semaine avant d'appliquer les couches suivantes.
- Stockage :** Durée limitée du mélange avec le ciment.
Il est fortement conseillé de l'appliquer dans l'espace d'une journée.
- Température :** Au minimum 5°C
- Nettoyage de l'outil :** De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.