

Nom du Produit : **Finition synthétique**

Définition : Peinture émail pour support métallique déjà préparé (dégraissé et dérouillé), pour l'intérieur et l'extérieur, diluable au solvant.

Domaine d'application : Sur supports métalliques déjà recouvert d'un primer anticorrosion, tels que acier, fer, ainsi que pour machines de chantier, poteaux métalliques de construction, barrières en fer, réservoirs extérieurs, etc.
Les métaux ferreux doivent recevoir une couche de fond anti-rouille tel que notre « PRIMER Antirouille ».

Caractéristiques : Email de très haute résistance contenant un inhibiteur de corrosion.

SPECIFICATIONS

Liant: Résine alkyde spéciale

Pigments : Dioxyde de titane et pigments de charge

Poids spécifique : Entre 1.1 et 1.2 selon la teinte

Extrait sec : Entre 58 et 60% selon la teinte

Aspect : Brillant

Viscosité : Env. 190 DIN 4 mm

Arrondi : Très bon

Teintes : Gris clair, gris foncé et rouge-brun

Emballages :	Bidon métallique		1kg	5 kg
	Gris clair	RAL 7023	Art. n° 701530	700305
	Gris foncé	RAL 7012	Art. n° 701535	700310
	Rouge-Brun	RAL 8016	Art. n° 701526	700304

Consommation : 150 gr/m² par couche

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière : env. 15 minutes

Manipulable : env. 45 minutes

Sec à cœur : env. 24 heures

Recouvrable : 12 heures selon température ambiante

Stockage : 1 année en emballage hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.
NE CRAINT PAS LE GEL !

Outils : Brosse, pinceau, rouleau, pistolet

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit :

Finition synthétique

PREPARATION ET APPLICATION

Support : Doit être propre, sec, sain et dégraissé à l'aide de notre JAL 66.

Dilution :

Pour application au pinceau :

Prêt à l'emploi ou dilution avec max 5% de TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

Pour application au pistolet :

Diluer avec env. 15 % de DILUTIF SYNTHETIQUE

Nettoyage des outils :

De suite après emploi avec du DILUTIF SYNTHETIQUE, de la TERPINETTE ou du WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage. Fiches de données de sécurité sur demande.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



conditions normales habituelles : seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des fabricants de Vernis et Peintures.