

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 5125.05

Nom du Produit : **JALEMAIL Thixotrope Satiné gamme pro**

Définition : **Peinture émail intérieure et extérieure.**

Domaine d'application : Cuisines, salles de bains, WC, fenêtres, portes, murs, métaux (Préalablement préparé avec primaire antirouille), etc...

Caractéristiques : Peinture-émail en phase solvant prêt à l'emploi, High-solid (pauvre en solvant). Spécialement conçue pour résister à de fortes sollicitations, telles que lavages, etc.

SPECIFICATIONS

Liant: Résine alkyde longue en huile.

Pigments : Dioxyde de titane et charges minérales blanches

Poids spécifique : 1,4 ± 0,05

Extrait sec : 73,20% ± 0,5%

Aspect : Satiné

Teintes : Blanc, RAL 9010 ou RAL 9001 et selon nuancier JALMIX

Nuancage : Avec au maximum 5% de NEOGAM pour des pastels

Emballages : Bidons métallique de 7 kg Art. n° 703602

Consommation : Env. 120 à 180 g/m² suivant l'absorption du support

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière :	env. 1 heure
Sec au toucher :	env. 5 heures
recouvrable :	après 12 heures

Stockage : 6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.

TESTS

Résistance aux lavages: Excellente

Pouvoir couvrant : Excellent

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **JALEMAIL Thixotrope Satiné gamme pro**

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Doit être sec, propre et dégraissé (avec par exemple JAL 66).
- Outils :** Brosse; pinceau, rouleau ou pistolet (airless ou pneumatique)
- Température :** +5° C au minimum
- Dilution :** Prêt à l'emploi, si nécessaire au max. 5% de TERPINETTE ou WHITE SPIRIT
Au pistolet, diluer avec env. 10% de DILUTIF SYNTHETIQUE
- Mode d'application :** **Sur fond peu absorbant ou en bon état :**
Appliquer une couche de APRES SYNTHETIQUE dilué, PRIMOJAL ou JALPRIM et une couche de finition JALEMAIL THIXOTROPE SATINE.
- Sur bois et plâtre et fond très absorbant :**
Appliquer une couche de APRES SYNTHETIQUE dilué à environ 30%, suivi d'une deuxième couche de APRES SYNTHETIQUE dilué et une à deux couches de finition JALEMAIL THIXOTROPE SATINE.
- Sur métal :**
Appliquer une couche de fond antirouille de PRIMER ANTIROUILLE et une à deux couches de finition JALEMAIL THIXOTROPE SATINE.
- Sur matériaux composites, PVC et plastique :**
Appliquer une couche de fond de PRIMER SUCCOL et une à deux couches de finition JALEMAIL THIXOTROPE SATINE.
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de la TERPINETTE OU WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.