

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 2155.05

Nom du produit :

JALFIX Optima Monocouche

Définition :

Peinture diluable à l'eau pour toute utilisation courante à l'intérieur.

Domaine d'application : Sur tout support pouvant être recouvert de peinture à base aqueuse.

Caractéristiques :

Dispersion murale de qualité monocouche à très haut pouvoir couvrant, très résistante pour tous supports intérieurs. Pour travaux de rénovation sur dispersion ainsi que sur béton et papier Ingrain. Pour ce qui concerne les fonds bruts, porosité importante, voir la rubrique support.

SPECIFICATIONS

Liant :	Résine styrène acrylique	
Pigments :	Dioxyde de titane rutile et charges sélectionnées	
Poids spécifique :	1,55	
Extrait sec :	59%	
Aspect :	Mat	
Viscosité :	Pâteuse, légèrement thixotrope	
Teinte :	Blanc	
Nuançage :	Uniquement en teinte pastel avec 5% maximum de JALTON	
Emballages :	Bidon plastique de 5 kg	Art n° 700932
	Bidon plastique de 20 kg	Art n° 700933
Consommation :	6 à 7 m ² /kg par couche, suivant l'absorption	
Séchage :	Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :	
	Hors poussière :	30 minutes
	Sec au toucher :	env. 4 heures
	Couche sur couche :	env. 5 heures
Stockage :	1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. CRAINT LE GEL !	

TESTS

Résistance aux lavages :	Excellente
Résistance aux frottements :	Excellente

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du produit : JALFIX Optima Monocouche

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Les surfaces doivent être sèches, propres et dures.
Sur béton cellulaire, crépi et enduit de ciment, plâtre, Placoplâtre, Alba,
une imprégnation avec notre Jalfond (acrylique en phase solvant), Fixafond (dispersion nano hydrodiluable) ou Fond Nano D'accrochage est vivement conseillée.
- Température :** La température minimale du support ne doit pas être inférieure à 5° C
- Outils :** Pinceau, rouleau, pistolet Airless, Chiron
- Dilution :** Prêt à l'emploi. Si nécessaire, 1^{ère} couche avec de 5% à 10% d'eau maximum
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.