

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 2160.05

Nom du produit :

JALFIX Satiné Intérieur

Définition :

Peinture diluable à l'eau pour toute utilisation courante à l'intérieur.

Domaine d'application : Dispersion murale pour travaux de rénovation sur anciens fonds crépi, dispersion ainsi que sur béton, papier Ingrain et toile en fibre de verre. Pour ce qui concerne les fonds bruts, porosité importante, voir la rubrique support.

Caractéristiques :

Qualité satinée lavable à haut pouvoir couvrant pour toute utilisation à l'intérieur.

SPECIFICATIONS

Liant :

Résine styrène acrylique

Pigments :

Dioxyde de titane rutile et charges sélectionnées

Poids spécifique :

1,25

Extrait sec :

51,5%

Aspect :

Satiné

Viscosité :

Pâteuse, légèrement thixotrope

Teinte :

Blanc

Nuançage :

Uniquement en teinte pastel avec au maximum 5% de JALTON

Emballages :

Bidon plastique de 5 kg Art n° 700923
Bidon plastique de 15 kg Art n° 700921

Consommation :

6 m²/kg par couche, suivant l'absorption.

Séchage :

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière : 1 heure
Sec au toucher : env. 2 à 3 heures
Couche sur couche : 24 heures

Stockage :

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
CRAINT LE GEL !

TESTS

Résistance aux lavages :

Excellente après 3 à 4 jours de durcissement

Résistance aux frottements :

Excellente après 3 à 4 jours de durcissement

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du produit : JALFIX Satiné Intérieur

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Les surfaces doivent être sèches, propres et dures.
Sur béton cellulaire, crépi et enduit de ciment, plâtre, Placoplâtre, Alba :
- 1- une imprégnation avec notre Jalfond (acrylique en phase solvant), Fixafond (dispersion nano hydrodiluable) ou Fond Nano D'accrochage est vivement conseillée.
 - 2- une couche de dispersion mate à bon pouvoir couvrant.
 - 3- une couche de finition sans dilution de JALFIX satiné.
- Température :** La température minimale du support ne doit pas être inférieure à 5° C
- Outils :** Pinceau, rouleau, pistolet Airless, Chiron
- Dilution :** Prêt à l'emploi. Si nécessaire, 1^{ère} couche avec 5% d'eau maximum.
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.