

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8430.05

Nom du Produit : JALFOND

Définition : Peinture d'imprégnation et fixation des fonds.

Domaine d'application : Produit destiné à fixer d'anciens fonds à la chaux, des crépis poudreux, d'anciennes peintures minérales, badigeons et tous les fonds farineux de nature minérale.
Imprégnation des fonds dans le système ELASTOJAL.

Caractéristiques : Son pouvoir de pénétration est remarquable et rapide sur fonds secs et poreux.
Fort pouvoir de fixation.
Très bonne adhérence.

SPECIFICATIONS

Liant : Résine synthétique en phase solvant

Poids spécifique : Incolore : 0,80 ± 2% Blanc : 1,1 ± 2%

Viscosité : Fluide

Teintes : Incolore et blanc

Emballages :

Incolore :	
Estagnon plastique de 5 litres	Art. n° 700730
Estagnon plastique de 10 litres	Art. n° 700731

Blanc :	
Bidon métallique de 5 kg	Art. n° 700709
Bidon métallique de 15 kg	Art. n° 700710

Blanc accrochage :	
Bidon métallique de 5 kg	Art. n° 700734
Bidon métallique de 20 kg	Art. n° 700736

Consommation : Variant de 130-160 g/m², selon absorption du fond

Séchage : 6 à 8 heures selon la température d'application.

Recouvrement : 12 heures minimum en conditions normales d'application.

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **JALFOND**

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Outils :** Pinceau ou rouleau
- Dilution :** Livré prêt à l'emploi. Pour application sur fonds absorbants, peut être dilué avec au maximum 10% de TERPINETTE ou d'alcool industriel.
- Choix du produit :** Si le subjectile est très absorbant, on préférera le JALFOND INCOLORE.
Si le subjectile est homogène, légèrement farinant et la finition préconisée étant un crépi ou sous-couche ELASTOJAL, le choix sera le JALFOND blanc.
- Modes d'application :** S'applique en 1 couche. Toutefois, sur fond très poreux et crevassé, il est recommandé d'appliquer une 2^{ème} couche. Par des applications successives, des fonds préalablement très absorbants obtiennent un résultat remarquable d'imperméabilité à l'eau.
Sur d'anciennes peintures non-adhérentes, il est nécessaire de les brosser préalablement à la brosse de riz ou brosse de fer. Les fentes et les trous seront préalablement rebouchés.
- Nettoyage des outils :** De suite après l'emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.