

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

Nom du Produit :

JALMINERAL CONTACT **pour intérieur et extérieur**

Définition :

Couche de fond minérale fibrée au silicate de potassium prête à l'emploi (parts organiques < 5%).

Propriétés :

- Permet l'application d'un revêtement minéral sur un fond déjà peint farinant (ancienne peinture organique, peinture à l'huile de lin) quand le décapage n'est pas possible.
- Masque la microfissuration et les irrégularités de structure.
- Réagit chimiquement avec le support et permet de le consolider.
- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle.
- Très bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur.
- Excellente résistance aux UV (pigments minéraux).
- Ecologique, ne contient aucun solvant.
- Propriétés algicides et germicides.
- Permet la réalisation de revêtements d'une grande durabilité y compris en atmosphères polluées.
- Grande facilité d'application.

Domaine d'application : S'applique sur les enduits minéraux recouverts d'une ancienne peinture organique farinante et sur des fonds douteux. Recouvrement en JALMINERAL EXTERIEUR.

SPECIFICATIONS

Densité (à 20°C) : 1,73

Extrait sec en poids : 72%

Aspect : Mat minéral

Aspect en pot : Pâteux

Viscosité (20°C) : 2000-4000 mPas

Point éclair : Inflammable

Diffusion à la vapeur d'eau : $S_d(m) = 0,021$ (soit l'équivalent de 2 cm d'air). (« selon EN 1062 »).

$W = 0,1$

Mise à la teinte :

Disponible en blanc uniquement. (Peut éventuellement être préteinté sur chantier. **Utiliser uniquement les concentrés de teinte minéraux de Jallut.**

Emballage :

Conditionnement en 20 kg

N° art. 750450

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Consommation : Env. 400 g/m² (hors dilution) pour une couche. Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption et de la technique de mise en œuvre.

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais (+5°C - +35°C). Bien refermer les emballages entamés..**CRAINT LE GEL !**
Stocker le produit hors de portée des enfants

PREPARATION ET APPLICATION

Support : JALMINERAL CONTACT s'applique en une couche sur supports propres, sains et secs.

Les particules non adhérentes, poussières, efflorescences doivent être préalablement éliminées par grattage, brossage ou lavage haute pression.

Sur les supports très absorbants, appliquer une couche d'impression avec le JALMINERAL FIXATIF.

Outils : Brosse. Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.

Dilution : Max. 10% de JALMINERAL FIXATIF. **Ne jamais diluer à l'eau.**

Température : Température ambiante et du support supérieure à 5°C. Hygrométrie max. 80%. Protéger impérativement la façade de la pluie, du vent et du soleil.

Mesures de protection : Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux. Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc..) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.