

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

Nom du Produit : **JALMINERAL EXTERIEUR** **Peinture minérale intérieure et extérieure**

Définition : Peinture minérale de finition au silicate de potassium prête à l'emploi (parts organiques <5%).

Propriétés :

- Réagit chimiquement avec le support et permet de le consolider.
- Perméabilité à la vapeur d'eau exceptionnelle.
- Hydrofuge.
- Aspect mat minéral, grande luminosité.
- Très bon pouvoir couvrant, haut degré de blancheur.
- Excellente résistance aux UV (pigments minéraux).
- Ecologique, ne contient aucun solvant.
- Propriétés algicides et germicides.
- Permet la réalisation de revêtements d'une grande durabilité y compris en atmosphères polluées.
- Grande facilité d'application et d'entretien.

Domaine d'application : Pour le ravalement d'enduits ciment, chaux, chaux-ciment, plâtre, brique, pierre, pierre naturelle.

Caractéristiques : Perméabilité à la vapeur d'eau. 258 g/m²/24h. Sd(m) = 0.01 (soit l'équivalent de 1 cm d'air). Valeur W = 0,1. (« selon EN 1062 »).

Stabilité de couleur des pigments utilisés.

Séchage présentant une surface unie et sans tache de vitrification.

Prêt à l'emploi.

Bonne résistance aux intempéries pendant une longue période.

Possible avec une combinaison préalable avec JALMINERAL CONTACT.

SPECIFICATIONS.

Densité (à 20°C) :	1,43
Extrait sec en poids :	55%
Aspect :	Mat minéral, grande luminosité
Viscosité (20°C) :	1000-2000 mPas
Point éclair :	Ininflammable

Teintes : **Toutes les teintes des nuanciers adaptés aux peintures minérales sont disponibles.** Teintes spéciales sur demande. **Utiliser uniquement les concentrés de teinte minéraux Jallut.**

Emballage : Conditionnement en 20 kg

N° art. 750443

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



- Consommation :** Env. 350 gr/m² (hors dilution) pour 2 couches. Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles dépendent fortement de l'état du support, de sa capacité d'absorption et de la technique de mise en œuvre.
- Stockage :** 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais à une température comprise entre +5°C et +35°C. CRAINT LE GEL ! Stocker le produit hors de portée des enfants.

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Doit être propre, sec et exempt de graisse.
Les particules non adhérentes, poussières, efflorescences doivent être préalablement éliminées par grattage, brossage ou lavage haute pression.
Le béton, les crépis à la chaux, les supports fortement absorbants et les anciennes peintures à la chaux ou minérales PEUVENT recevoir une couche de JALFIXATIF. Sur les ciment neufs en absorption normale, on peut appliquer directement deux couches de finition, sans couche de fond.
- Outils :** Brosse, rouleau, airless (0,66-0,79 mm), pistolet basse pression. Nettoyer les outils à l'eau aussitôt après usage.
- Dilution :** 1^{ère} couche : 10 à 30% de JALMINERAL FIXATIF. 2^{ème} couche : max 5% de JALMINERAL FIXATIF. **Ne jamais diluer à l'eau.**
- Temps de séchage :** Recouvrable, 12 heures (20°C)
- Température :** Ne pas appliquer à des températures inférieures à +5°C. Hygrométrie max. 70%. Protéger impérativement la façade de la pluie, du vent et du soleil.
- Mesures de protection :** Ne pas avaler. Eviter tout contact avec les yeux. Protéger les surfaces qui ne sont pas à peindre (vitrages, menuiseries, etc ...) et éliminer immédiatement les projections de peinture avec une éponge humide.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.