

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 1320.05

Nom du Produit : JALMUREX Optima

Définition : Peinture acrylique de façade microporeuse en phase solvant.

Domaine d'application : Peinture de ravalement par excellence pour brut de décoffrage, ciment, plâtre, brique et sur vieilles peintures saines préalablement brossées. (Sur fond très douteux, imprimer avec FIXAFOND ou JALFOND).

Peut également s'appliquer sur bois et métaux préalablement peints ou apprêtés avec notre anti-rouille PRIMER SYNTHETIQUE.

SPECIFICATIONS

Liant :	Résine acrylique en phase solvant PLIOLITE	
Pigments :	Dioxyde de titane rutile et charges stabilisantes finement broyées et tamisées	
Poids spécifique :	1,405 ± 0,05	
Extrait sec :	En poids :	67 % ± 2%
	En volume :	43,4% ± 2%
Aspect :	Mat (3% à 60°)	
Viscosité :	Légèrement thixotropique (1650 à 1850 centipoises)	
Teinte :	Blanc	
Nuance :	Avec au maximum 3% de colorant universel NEOGAM	
Emballages :	Boîte métallique de 1 kg	Art. n° 702711
	Bidon métallique de 5 kg	Art. n° 702712
	Bidon métallique de 25 kg	Art. n° 702713
Consommation :	6 m ² /kg par couche, peut varier selon la porosité du support	
Séchage :	Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :	
	Sec au toucher :	2 heures
	Couche sur couche :	4 à 6 heures
Stockage :	1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. NE CRAINT PAS LE GEL !	

PREPARATION ET APPLICATION

Outils :	Brosse, rouleau ou pistolet
Dilution :	5 à 10% avec du WHITE SPIRIT ou notre DILUTIF 6014, suivant l'absorption du support
Nettoyage des outils :	De suite après emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.