

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 7270.06

Nom du Produit : JALPLAST

Définition : Revêtement polyuréthane 2 composants pour réservoirs en acier enterrés.

Domaine d'application : Revêtement extérieur pour réservoirs en acier enterrés servant à l'entreposage d'huiles. Produit à 2 composants sans solvant, sans réduction de volume, résistant au mazout, à la benzine, à l'eau, aux chocs, etc. Non poreux. Pratiquement sans odeur lors de l'application

Caractéristiques : Protège le béton contre les attaques dues à certaines conditions atmosphériques (gel, neige, pluie) ou encore les méfaits de la pollution (zones industrielles notamment).

SPECIFICATIONS

Poids spécifique : 0,93
Extrait sec : 50%
Aspect : Brillant
Viscosité : Légèrement pâteux, thixotrope
Teintes : Rouge-brun
Emballages : Estagnon métallique de 1 kg Comp. A (durcisseur) Art. n° 700720
Bidon métallique de 5 kg Comp. B Art. n° 700721
Consommation : Env. 150 à 250 g/m² suivant l'absorption du support.
Séchage : Température 20°C, humidité moyenne de l'air :
Couche sur couche : 4 à 5 heures minimum
Le séchage est ralenti par basses températures.
Ne pas attendre plus de 24 heures entre les couches.
Stockage : Conservation du revêtement non mélangé : 2 année en emballage d'origine hermétiquement fermé à l'abri de l'humidité.

TESTS

Résistance chimique : Très bonne
Résistance mécanique Très bonne
Résistance aux intempéries : excellente
Résistance aux lavages : excellente
Résistance aux UV Jaunissant

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : JALPLAST

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Doit être sec, propre et exempt de graisse.
Éliminer la rouille par sablage ou par des moyens chimiques. Toute trace de graisse, huile, poussières, etc. doivent être consciencieusement éliminées.
- Dans le système antirouille, il convient d'appliquer en premier couche notre « Primaire antirouille », suivi de du « JALPLAST ».
- Outils :** Rouleau à poils mi-longs
- Pot Life :** Le revêtement une fois mélangé doit être appliqué entre 30 minutes. Passé ce délai, il n'est plus applicable car trop dur.
- Dilution :** Prêt à l'emploi. Attention ! N'ajouter aucun dilutif au Jalplast.
- Température :** 5°C au minimum
- Mode d'application :** Doit être appliqué en trois couche minimum afin d'obtenir un épaisseur moyenne de 2.2mm au moins.
- Nettoyage des outils :** Le nettoyage des rouleaux s'effectue toute les 40 minutes avec du solvant Nitro ou Thinner. Bien essorer avant de les remettre dans la peinture.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.