

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 5130.05

Nom du Produit : **JALPLEX**

Définition : Peinture émail de qualité supérieure pour intérieur et extérieur.

Domaine d'application : Sur tout support nécessitant une peinture résistante. Sur bois, bois aggloméré, crépi de ciment, plâtre appliqué à la machine, béton, métal, anciennes peintures, etc.

Caractéristiques : Résistant aux intempéries, à la condensation, aux faibles vapeurs acides, aux lessives, aux graisses et à l'huile (exemple : huile fluide hydraulique).
Bénéfice d'un haut pouvoir couvrant.
Dégage peu d'odeur incommode à l'application.
Durcit parfaitement tout en restant souple.

SPECIFICATIONS

Liant : Résine synthétique polyuréthane

Pigments : Inorganiques et organiques et pigments de charge

Poids spécifique : 0,940 à 1,170 suivant la teinte

Extrait sec : 64 à 70% suivant la teinte

Aspect : Brillant

Arrondi : Très bon

Viscosité : Env. 240" DIN 4mm 20°C

Teintes : Selon les nuanciers JALMIX et JALPLEX

Nuançage : Avec au maximum 5% de NEOGAM

Emballages : Boîte métallique de 1 kg Art. n° 703491
Bidon métallique de 5 kg Art. n° 703490

Consommation : Env. 150 gr/m² par couche

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :
Hors poussière : env. 1,5 à 2 heures
Sec au toucher : env. 12 heures
Dureté maximale : env. 4 à 5 jours

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
NE CRAINT PAS LE GEL !

TESTS

Résistance au jaunissement : Léger. Pour obtenir une qualité absolument non-jaunissant, demander notre JALPLEX SUPER BLANC.

Résistance aux intempéries : Très bonne

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
e-mail : info@jallut.ch
<http://www.jallut.ch>



Nom du Produit : **JALPLEX**

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Doit être sec, propre et dur
- Outils :** Pinceau, rouleau, pistolet ou Airless
- Dilution :** Prêt à l'emploi. Si nécessaire, diluer avec au maximum 5 à 10% de TERPINETTE pour la première couche.
- Mode d'application :**
- Sur bois :**
 - 1 couche d'impression avec notre JALEMAIL APPRET SYNTHETIQUE dilué à 30% de TERPINETTE ou WHITE SPIRIT.
 - 1 à 2 couches de finition de JALPLEX (suivant l'exposition aux intempéries ou les fortes sollicitations)
 - Sur anciennes peintures :**
 - Dégraissage avec notre JAL 66 et ponçage
 - 1 couche de fond de JALPRIM FOND ADHERENT
 - 1 à 2 couches de finition de JALPLEX (suivant l'exposition aux intempéries ou les fortes sollicitations)
 - Sur crépi de ciment sec :**
 - 1 couche de fond de JALFOND ou FIXAFOND
 - 1 à 2 couches de finition de JALPLEX (suivant l'exposition aux intempéries ou les fortes sollicitations)
 - Sur métal dérouillé et soigneusement dégraissé :**
 - 1 couche de fond de PRIMER Antirouil
 - 1 couche intermédiaire de JALPLEX dilué à 5% de TERPINETTE
 - 1 couche de finition non diluée de JALPLEX

Nettoyage des outils : De suite après l'emploi avec de la TERPINETTE ou WHITE SPIRIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.