

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 6510.05

## Nom du Produit : **JALROOF**

**Définition :** Revêtement enduit plastique liquide pour toitures, diluable à l'eau.

**Domaine d'application :** Toitures en béton, tuiles ou ardoises poreuses, Fibrociment, tôles ondulées, chenaux, lames de bois, etc.

**Caractéristiques :** Pour assurer l'étanchéité des toitures en béton ou tuiles et protéger toutes les toitures efficacement et longtemps.  
Est également destiné à la réparation de trous dans les chenaux.  
Etant un produit de haute élasticité, on évitera en conséquence de marcher ou de déposer des objets lourds sur des surfaces revêtues de JALROOF.

### SPECIFICATIONS

**Liant :** Résine acrylique

**Pigments :** Dioxyde de titane et pigments colorés

**Poids spécifique :** 1,29

**Extrait sec :** 65%

**Aspect :** Satiné

**Viscosité :** Pâteuse

**Arrondi :** Moyen

**Teintes :** Blanc cassé, brun vieille tuile, gris moyen, vert sombre.

**Nuançage :** Les teintes sont intermélangeables.  
NE PEUT ETRE TEINTE PAR D'AUTRES MOYENS.

**Emballages :**

Bidon métallique de	4 kg	20 kg
Blanc cassé	Art. n° 704400	704402
Brun vieille tuile	Art. n° 704410	704412
Gris moyen	Art. n° 704405	704407
Vert sombre	Art. n° 704415	704417

**Consommation :** 200 gr/m<sup>2</sup> par couche (minimum 2 couches sont nécessaires)

**Séchage :** La durée se séchage varie sensiblement suivant la température ambiante, le support et l'humidité de l'air ; on peut néanmoins l'estimer de 2 à 8 heures

**Stockage :** 6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.  
CRAINT LE GEL !

### TESTS

**Résistance aux intempéries :** Bonne, si la couche est suffisamment épaisse (2 à 3 applications minimum)

**Résistance aux gaz :** Perméable aux vapeurs d'eau, env. 40 gr/m<sup>2</sup> par 24 heures

**Résistance à la lumière :** Bonne

**Résistance au jaunissement :** Excellente

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
e-mail : [info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
<http://www.jallut.ch>



**Nom du Produit :**

**JALROOF**

### **PREPARATION ET APPLICATION**

- Support :** Béton dur, sec et parfaitement propre – tuiles et ardoises solides et soigneusement nettoyées – tôle ondulée dérouillée, dégraissée et recouverte d'une couche de PRIMER SYNTHETIQUE.  
Les fonds devront être parfaitement secs avant application.
- Outils :** Pinceau doux ou rouleau
- Dilution :** Prêt à l'emploi
- Mode d'application :** JALROOF doit être bien brassé avant son application. Celle-ci s'effectue en 2 ou 3 couches suivant l'état du support, de façon à obtenir une efficacité optimale. Les fonds absorbants devront recevoir préalablement une couche de FIXAFOND, dont le temps de séchage est d'au minimum 24 heures, ou de JALFOND.

#### **Permet d'effectuer des raccords sur joints de dalles :**

- Nettoyage soigné des joints et application d'une couche de fond de FIXAFOND
- Séchage minimal de 24 heures
- Pose d'une bonne couche de JALROOF sur toute la surface du joint en débordant de chaque côté et en tenant compte de la largeur de la bande à coller.
- Pendant que JALROOF est encore humide, application d'une bande de fibre synthétique ou de verre de 10 à 20 cm de largeur, en aplanissant avec le pinceau de manière à ce qu'elle soit à fleur de surface et ne présente aucun bord vif.
- Après env. 1 heure (temps d'adhésion nécessaire), application d'une nouvelle couche de JALROOF sur toute la largeur de la bande de fibre. Nouveau séchage durant 1 heure environ.
- Application de 2 ou 3 couches de finition JALROOF.

Temps de séchage entre les couches de 2 à 4 heures.

Cette application se fera en croisant les couches (perpendiculairement) pour obtenir une finition plus uniforme.

#### **Permet également la réparation de trous dans les chenaux.**

On procédera de la même façon que ci-dessus, cependant après avoir effectué, si nécessaire, un dérouillage soigné et un dégraissage du support. La couche de fond sera exécutée avec JALPRIM au lieu de FIXAFOND.

NE PAS APPLIQUER JALROOF lorsque le temps est pluvieux ou orageux.

NE JAMAIS APPLIQUER JALROOF sur des surfaces insuffisamment préparées et en mauvais état.

**Température :** Le support doit avoir une température minimale de +5°C

**Nettoyage des outils :** Les pinceaux et rouleaux utilisés pour l'application de JALROOF seront nettoyés plusieurs fois durant l'application et immédiatement après l'emploi, avec de l'eau, car en séchant JALROOF rendrait les outils inutilisables.

### **PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.