

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 6310.05

**Nom du Produit :**

# JAL-SAFELIGHT S-75

**Définition :**

**Peinture photoluminescente à base acrylique polyuréthane solvant deux composants.**

**Domaine d'application :** Armature métallique, ferrailles, acier.etc....

**Caractéristiques :**

Peinture photoluminescente, sans contenance de phosphore, non radioactive, destinée à revêtir les objets devant être visible dans l'obscurité. Exposée à une source lumineuse intense un court instant, se transforme dans l'obscurité en nouvelle source lumineuse. Cette luminosité intense diminuera progressivement, de manière plus ou moins rapide selon la quantité de peinture appliquée.

La durée minimale de sa luminosité est d'une heure. Peut être réactivée un nombre illimité de fois sans perdre de sa qualité.

## **SPECIFICATIONS**

**Liant :**

Résine acrylique polyuréthane deux composants en phase solvant

**Pigments :**

Pigment spécial, non radioactif et ne provoquant aucun inconvénient d'ordre physiologique

**Poids spécifique :**

1,60

**Extrait sec :**

78%

**Aspect :**

Mat, légèrement granuleux, opalescent

**Arrondi :**

Bon

**Teinte :**

Vert pastel

**Emballages :**

Bidon plastique de 1 kg  
Bidon plastique de 5 kg  
Bidon plastique de 7 kg

**Consommation :**

Env. 500 à 600 gr/m<sup>2</sup> s'appliquant en plusieurs couches

**Séchage :**

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière :	env. 2 heures
couche sur couche :	env. 24 heures
trafic léger :	48 heures
Trafic lourd :	1 semaine

**Stockage :**

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.  
CRAINT LE GEL !

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



**Nom du Produit :** **JAL-SAFELIGHT S-75**

**TESTS**

- Résistance au jaunissement :** Excellente
- Résistance aux lavages :** Bonne. Pour obtenir une bonne protection, il est fortement conseillé d'appliquer 1 ou 2 couches de notre vernis de protection transparent « POLYJAL VERNIS ».
- Application :** Facile

**PREPARATION ET APPLICATION**

- Support :** Doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Outils :** Pinceau, rouleau ou pistolet à plastique
- Dilution :** Prêt à l'emploi
- Mode d'application :** **Sur fer dérouillé ou dégraissé :**
- Appliquer 1 couches de fond **BLANC** « Primaire succol .
  - Sécher, puis appliquer du JAL-SAFELIGHT S-75, à raison de 500 à 600 gr/m<sup>2</sup> en 2 couches minimum.
  - Pour obtenir une bonne protection, il est fortement conseillé d'appliquer 1 ou 2 couches de notre vernis de protection transparent « POLYJAL VERNIS ».
- Température :** La température ambiante minimale doit être de +10°C
- Nettoyage des outils :** De suite après l'emploi avec de l'eau

**PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**