

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

JALURETHANE PEINTURE

Nom du Produit :

Définition :

Peinture de finition Polyuréthane à 2 composants, diluable à l'eau, pour intérieur et extérieur non jaunissante.

Domaine d'application :

Sols (tels que parkings, garages, locaux et bureaux) et murs intérieurs soumis à de fortes sollicitations. Souple et dur, le film possède une excellente résistance à l'usure et à l'abrasion.

Caractéristiques :

D'un entretien facile, le recouvrement réunit tous les avantages d'une peinture polyuréthane, tout en préservant l'environnement. Sans odeur, étanche, empêchant toute pénétration de liquide dans le sol. Hygiénique avec de bonnes résistances mécaniques et chimiques (détergents, bases et acides faibles dilués, huiles et graisses et certains hydrocarbures).

SPECIFICATIONS

Liant :

Polyacrylate hydroxylé et polyisocyanate aliphatique.

Pigments :

Dioxyde de titane et pigments colorés

Poids spécifique :

Composant A	Blanc pour teintes pasteltes :	1.114 kg/l
	Blanc pour teintes moyennes :	1.349 kg/l
Composant B (durcisseur) :		1.15 kg/l

Extrait sec :

Composant A	Blanc pour teintes pastel :	55.2%
	Blanc pour teintes moyennes :	39.6%
Composant B (durcisseur) :		100%

Aspect :

Satiné

Viscosité :

Composant A :	Blanc pour teintes pastel :	411 mPa.s
	Blanc pour teintes moyennes :	568 mPa.s
Composant B (durcisseur) :		1'000 mPa.s

Arrondi :

Très bon

Teintes :

Blanc et teintes selon carte de teintes (sur demande)

Emballages :

Composant A (peinture)	Bidons plastiques de 2.5 kg	Art. n°700409
Composant B (durcisseur)	Bidons métalliques de 0.5 kg	Art. n°700406

Consommation :

150 à 200 gr/m² par couche selon la qualité du support

Vie en pot :

Applicable pendant 1.5 heures. Fermer le pot en cas de non utilisation.

Séchage :

Variable selon la température ambiante. Par température minimale de +15°C, un sol peut être utilisable en trafic léger après 48 après la pose de la dernière couche de peinture. Le durcissement final du revêtement est atteint après une semaine.

Couche sur couche : env. 20 heures à 15 – 25°C

Stockage :

6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé, dans un endroit frais et sec.

CRAINT LE GEL !

Stocker la marchandise à une température ambiante de 15° à 20°C.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **JALURETHANE PEINTURE**

TESTS

Résistance au jaunissement : Excellente
Résistance à l'usure et abrasion : Excellente
Résistance aux lavages : Excellente

PREPARATION ET APPLICATION

Support : Bien nettoyer, fond dur, sec, exempt de graisse et préparé.
Les supports lisses devront être traités chimiquement ou mécaniquement pour les rendre rugueux et poreux.
On appliquera une couche d'imprégnation avec « AQUAJAL INCOLORE », suivi de deux couches de JALURETHANE.

Outil : Rouleau de préférence

Condition d'application : La température ambiante doit être comprise entre 15 et 25 °C et le taux d'humidité entre 40 et 60%. Le taux d'humidité ne doit pas dépasser 60% afin d'éviter les défauts de surface tel que matage ou blanchiment.

Ne pas appliquer au point de rosée. Ne pas appliquer dans des locaux fermés et assurer un apport d'air pour éviter la condensation.

Mélange composants : 2.5 kg du composant A (peinture) pour 0.5 kg du composant B (durcisseur).
Bien mélanger. Le mélange doit être fait consciencieusement afin d'obtenir une parfaite homogénéité de la peinture. Laisser reposer 5 mn avant application.

Durée de conservation : 1.5 heures selon la température ambiante.

Dilution : Maximum 5% d'eau selon la qualité du support.

Mode d'application : Très facile, en 2 couches

Température : Le support et la température ambiante doivent être au minimum de 10 à 15°C et au maximum 27°C.

Entretien : A l'aide d'une solution de JAL 66 dilué à 5-10%.

Nettoyage de l'outil : De suite après l'emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage. Ne pas déverser les restes de peinture dans les égouts. Il doit être traité comme un déchet spécial.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.