

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8480.05

Nom du Produit :

PRIMER SUCCOL R1480

Définition :

Primer d'accrochage synthétique diluable au solvant.

Domaine d'application :

Séchage à l'air et au four, bon pouvoir couvrant et très bonne adhérence sur métaux non ferreux tel que l'aluminium.
Le liant combiné spécial permet de cuire à de hautes températures sans risques de jaunissement.

Caractéristiques :

Très bonne adhérence sur les différents supports. Peut être utilisé aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

SPECIFICATIONS

Liant :

Combinaison synthétique époxy

Poids spécifique :

Env. 1,3 gr/cm²

Extrait sec :

Env. 52%

Aspect :

Satiné - mat

Viscosité :

DIN 4 18 à 20 secondes pour application au pistolet

Point éclair :

Plus de 21°C

Teinte :

Blanc

Nuançage :

Avec au maximum 3% de NEOGAM

Emballages :

Boîte métallique de 1 kg Art. n° 705600
Boîte métallique de 5 kg Art. n° 705601

Diluant :

Thinner

Consommation :

Env. 150 à 200 gr/m² pour un film de 20 microns.
L'épaisseur de la couche ne doit pas dépasser 30 microns.

Séchage :

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :
Hors poussière : env. 10 minutes
Sec au toucher : env. 30 minutes
Recouvrable : env. 2 heures

Séchage accéléré :

30 minutes à 100°C
15 minutes à 120°C
10 minutes à 150°C

Stockage :

6 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **PRIMER SUCCOL R1480**

TESTS

Résistance au pliage :	Bonne
Résistance à l'emboutissage :	Bonne
Résistance au jaunissement :	Excellente
Résistance aux chocs thermiques :	Bonne, entre +50°C et -20°C
Longévité :	Très bonne

PREPARATION ET APPLICATION

Support :	Dérouillé, dégraissé et dépolvé
Outils :	Pistolet (pinceau et rouleau limité)
Dilution :	Avec 20 à 25% de Thinner
Nettoyage des outils :	De suite après l'emploi avec du Thinner
Recouvrement :	Avec diverses peintures de finition.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.