

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 6445.05

Nom du Produit : **SUPER JALTONIT HR INCOLORE**

Définition : Vernis d'imprégnation époxy à 2 composants, en phase solvant.

Domaine d'application : **1-Imprégnation** Sols (tel que parkings, garage, locaux et bureaux) soumis à de fortes sollicitations. Garantit une parfaite adhérence sur béton, chape de ciment, Fibrociment, carrelage, plancher en bois.
2- Antipoussière pour sols :

Caractéristiques : D'un entretien facile, il est étanche avec de bonnes résistances mécaniques et chimiques (détergents, bases et acides faibles dilués, huiles et graisses et certains hydrocarbures).

SPECIFICATIONS

Liant : Résines époxydiques à deux composants
Pigments : Dioxyde de titane rutile et pigments sélectionnés finement broyés et tamisés
Poids spécifique : Env. 1,38
Extrait sec : 59 %
Aspect : Semi-brillant (satiné)
Teintes : Transparent.
Emballages : Composant A (durcisseur) : Boîte métallique de 1, 2 et 5kg
Composant B (Vernis) : Boîte métallique de 1, 2 et 5 kg

Ref. 713211 → COMPOSANT A 2 kg

Ref. 713228 → COMPOSANT A 5 kg

Ref. 713200 → COMPOSANT A 1 kg

Ref. 713223 → COMPOSANT B 1 kg

Ref. 713224 → COMPOSANT B 2 kg

Ref. 713225 → COMPOSANT B 5 kg

Consommation : Env. 120- 180 gr/m² suivant l'absorption.

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière : 2 heures

Entre les couches : 12 heures

Sols utilisables : 24 heures

Trafic léger : 24 heures

Trafic lourd : 6 jours

Piscines (mise en eau) : après 15 jours

Cuves de stockage : utilisable après 10 jours environ après un bon rinçage

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
NE CRAINT PAS LE GEL !

TESTS

Résistance aux lavages : Très bonne

Résistance aux solvants hydrocarbures

aliphatiques (WS, TERPINETTE, essence) : Très bonne

Résistance aux graisses végétales et animales : Très bonne

Résistance aux graisses minérales : Très bonne

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit :

SUPER JALTONIT HR INCOLORE

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Le fond doit être sec, solide, propre et non peint.
Ciments, bétons, bois carrelages poreux, Fibrociment, terre cuite.
Sur métal préalablement dérouillé et dégraissé, l'application d'un anti-rouille à deux composants de même nature est nécessaire.
Les ciments lissés ou glacés doivent être traités spécialement pour assurer la bonne adhérence du revêtement.
Pour obtenir des surfaces antidérapantes : saupoudrer la 1^{ère} couche avec notre quartz à raison de 40 grammes par kilogramme.
- Outils :** Pinceau, rouleau ou pistolet à air
- Mélange composants :** 1,000 kg de composant B (peinture) pour 1,000 kg de composant A (durcisseur). Un emplacement est réservé à l'adjonction du composant A dans l'emballage du composant B.
Il est nécessaire d'observer un temps de mûrissement de 30 mn après le mélange des 2 composants, avant l'application.
- Conservation mélange :** Varie selon la température env. 3½ heures à +20° C.
Passé ce délai, la peinture est inutilisable.
- Dilution :** **Pour les sols et parois (à structure normale) :** 1^{ère} couche : env. 15 à 20% (du mélange total) de Dilutif Super JALTONIT. 2^{ème} et 3^{ème} couche : au max. 5% (du mélange total) de Dilutif Super JALTONIT.
Pour fonds très absorbants : 1 couche d'imprégnation en Super JALTONIT INCOLORE fortement diluée (80 à 100% de Dilutif Super JALTONIT) doit être préalablement appliquée.
Sur métal : Sur fond approprié (primaire ou couche de fond compatible), 1 ou 2 couches diluées à 10 – 20% (du mélange total), suivant le mode d'application, de Dilutif Super JALTONIT.
- Température :** Ambiante et du support : supérieure à +15° C
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec du Dilutif Super JALTONIT

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.