

Fibrajal N° 2

Pâte à papier traditionnelle, antistatique, décollable

Rendu : Très blanc mat. *Fibrajal N°2* est antistatique et sa qualité de blanc est très durable.

Destination : Se projette uniquement en intérieur sur tout type de support sain et imprimé. *Fibrajal N°2* laisse respirer les fonds et ne tire pas sur ceux-ci. Il masque bien les imperfections des supports. *Fibrajal N°2* est idéal en rénovation.

Peu salissant et prêt à l'emploi, *Fibrajal N°2* propose de nombreuses applications :

- *Fibrajal N°2* se projette avec tout type de machine à projeter et tous les pistolets à gravité.
- Une fois projeté, *Fibrajal N°2* peut s'écraser facilement.
- *Fibrajal N°2* peut s'appliquer à main nue ou à la lisseuse métal.
- *Fibrajal N°2* s'applique également au rouleau.

En finition *Fibrajal N°2* peut être recouvert de notre cire murale *Cire Ombrée*.

Des raccords peuvent être effectués sans trace de reprise.

Sans odeur - Nettoyage des outils à l'eau - Classement au feu M0

Consommation : De 2 à 3 kg au m²

Séchage : De 12 à 36 heures.

Mise en œuvre : Utiliser conformément au D.T.U. en vigueur et par température supérieure à 5°. Les supports bois devront être imprimés avec une impression solvant.

Conditionnement : Seau plastique sérigraphié de 25 kg sur palette Europ (pal de 825kg).

Conservation : 6 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel.

Composition :

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| - Solvant : | Eau |
| - Charges : | Carbonates de calcium |
| - Adjuvants : | Dispersant, bactéricide fongicide |
| - Épaississants : | Cellulosiques, Fibre végétale |
| - Liant : | Colle Cellulosique |
| - Densité : | 1,66 |
| - Extrait sec : | 54 % |
| - Teneur en COV : | 0.43 grs /li |
-