

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 2210.05

**Nom du Produit :** **GRESIJAL**

**Définition :** Crépi synthétique de finition à structure grésée pour l'intérieur.

**Domaine d'application :** Pour décoration de murs et parois intérieurs.

**Caractéristiques :** Son application confère un aspect grésée. S'obtient en plusieurs teintes pastels.

**SPECIFICATIONS**

<b>Liant :</b>	Résine terpolymère		
<b>Pigments :</b>	Dioxyde de titane rutile et pigments de charge		
<b>Poids spécifique :</b>	1,8 à 1,9		
<b>Extrait sec :</b>	81%		
<b>Aspect :</b>	Mat		
<b>Viscosité :</b>	Pâteuse		
<b>Teinte :</b>	Blanc		
<b>Nuançage :</b>	Avec au maximum 5% de nos teintes JALTON		
<b>Structure :</b>	2 Granulométries sont à disposition : 1,5 et 2		
<b>Emballages :</b>	Bidon plastique de 25 kg	Grain 1,5 Grain 2	Art. n° 701021 Art. n° 701026
<b>Consommation :</b>	Selon structure		
	Grain 1,5	2,0 à 2,2 kg/m <sup>2</sup>	
	Grain 2	2,6 à 2,8 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Séchage :</b>	Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :		
	Sec au toucher :	6 heures	
	Résistance à la pluie :	env. 12 heures	
<b>Stockage :</b>	1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. CRAINT LE GEL !		

**TEST**

**Résistance au jaunissement :** Excellente

**PREPARATION ET APPLICATION**

**Support :** S'assurer de la bonne tenue du fond.  
Doit être propre, sec et exempt de graisse.

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



**Nom du Produit :**

# GRESIJAL

**Outils :**

Truelle allemande ou pistolet à plastique à basse pression ou frottoir en plastique.

**Mode d'application :**

**Sur fond minéral solide, propre, sec et exempt de graisse :**

Appliquer une couche de fond JALMUREX Structuré dilué, fond d'accrochage pour crépis ou JALFOND Accrochage.

**Sur fond douteux ou farineux :**

Appliquer une couche de fixation préalable JALFOND ou FIXAFOND, puis une couche de JALFOND Accrochage.

**Température :**

10°C au minimum

**Nettoyage des outils :**

De suite après emploi avec de l'eau

## PRESCRIPTIONS DE SECURITE

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**