

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8420.05

**Nom du Produit :**

# ISOJAL

**Définition :**

**Couche de fond blanche, isolante, en phase aqueuse pour intérieur et extérieur.**

**Domaine d'application :**

Sur tout support pouvant être recouvert de peinture à base d'eau.

**Caractéristiques :**

Isole des remontées de tanin, de nicotine, de suie ainsi que des anciennes taches d'eau. Ne jaunit pas.  
Possède également un bon accrochage sur métaux non ferreux, verre et certains types de plastique.

## SPECIFICATIONS

**Liant :**

Résine acrylique spéciale

**Pigments :**

Dioxyde de titane rutile et charges minérales adaptées

**Poids spécifique :**

1,45 ± 0,01

**Extrait sec :**

52,3% ± 0.5

**Aspect :**

Satiné mat

**Teinte :**

Blanc

**Nuançage :**

Pour l'obtention de cette peinture isolante, le liant choisi étant très particulier, aucun teintage ne peut être effectué sans essais préalables. Les pâtes pigmentaires à pH basique ne peuvent en aucun cas être utilisées.

**Emballages :**

Boîte plastique de 1 kg	Art. n° 700893
Bidon plastique de 5 kg	Art. n° 700737
Bidon plastique de 20 kg	Art. n° 700738

**Consommation :**

Selon la nature du support, de sa porosité, de 180 à 200 g/m<sup>2</sup> env.

**Stockage :**

1 année en emballage hermétiquement fermé dans un endroit sec et frais.  
Un léger brassage avant emploi est conseillé.  
CRAINT LE GEL !

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



**Nom du produit :** **ISOJAL**

### **PREPARATION ET APPLICATION**

- Support :** Le support doit être sain, sec, dépoussiéré, exempt de graisse. Pour une application sur bois, nous rappelons que son taux d'humidité ne peut être supérieur à 15%.
- Dilution :** Pour des applications à la brosse ou au rouleau, le produit est livré prêt à l'emploi.  
A l'Airless, une adjonction d'environ 5% d'eau est nécessaire.
- Remarques :** ISOJAL ne peut pas être mélangé à d'autres produits et ne doit pas être appliqué sur badigeons et métaux ferreux.  
Pour toutes applications spéciales, demander conseil à notre laboratoire.
- Recouvrement :** ISOJAL peut être recouvert de peinture en phase aqueuse ou solvant après 6 heures de séchage, en condition idéale. Mais pour plus de sécurité, nous recommandons 24 heures entre les couches. En cas d'utilisation de peinture type époxy ou polyuréthane en finition, un séchage de 24 heures est également préconisé.
- Température :** La température minimale du support ne doit pas être inférieure à 5°C.  
Des températures basses et/ou humidité relative élevée ralentissent le séchage.
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'eau

### **PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.