

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 1120.05

Nom du produit :

JALCRYL Super

Définition :

Peinture dispersion extérieure 100% acrylique diluable à l'eau.

Domaine d'application : Idéal pour les façades très exposées.

Caractéristiques :

Peinture de 1^{ère} qualité résistant parfaitement aux intempéries, aux rayons ultraviolets, à la saponification (alcalinité des supports) et aux faibles émanations chimiques.

Possède un excellent arrondi.

SPECIFICATIONS

Liant :

Résine acrylique

Pigments :

Dioxyde de titane rutile et charges sélectionnées

Poids spécifique :

1,51

Extrait sec :

65,6%

Aspect :

Mat

Viscosité :

Pâteuse, légèrement thixotrope

Teinte :

Blanc

Nuançage :

En teinte pastel avec au maximum 5% de NEOGAM ou notre système JALMIX (teintage machine dans les magasins Jallut).

Emballages :

Bidon plastique de 5 kg Art. n° 704702
Bidon plastique de 20 kg Art. n° 700934

Consommation :

6 à 7 m²/kg par couche, suivant l'absorption

Séchage :

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Résistance à la pluie : après env. 2 ½ heures
Couche sur couche : 4 à 6 heures

Stockage :

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
CRAINT LE GEL !

TESTS

Résistance au jaunissement : Excellente

Résistance aux lavages : Excellente

Résistance aux intempéries : Excellente

Résistance aux produits chimiques : Bonne

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du produit : **JALCRYL Super**

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** S'assurer de la bonne tenue du fond.
Le fond doit être propre, sec, solide et exempt de graisse.
- Sur fond douteux ou farineux :**
1 couche de fixation préalable JALFOND ou FIXAFOND
Attention, si les fonds ont été traités à la chaux, il est fortement déconseillé d'utiliser des dispersions.
- Outils :** Pinceau, rouleau, pistolet, airless
- Dilution :** 1^{ère} couche avec 5 à 10% d'eau maximum
2^{ème} couche éventuellement 5% maximum d'eau
- Température :** 10°C au minimum
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.