JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
e-mail : info@jallut.ch
http ://www.jallut.ch

PEINTURES Jallut

FICHE TECHNIQUE **N° 1130.05**

Nom du produit : # JALFIX Armé

Définition : **Peinture dispersion extérieure et intérieure diluable à l'eau.**

Domaine d'application : Sur fond minéral propre et solide.

Caractéristiques : Répond parfaitement aux normes de physique des bâtiments.
Renforcé de fibres pour dissimuler les fissures capillaires statiques

SPECIFICATIONS

Liant : dispersion acrylique pure

Pigments : Dioxyde de titane rutile et charges sélectionnées

Poids spécifique : 1,59

Extrait sec : 57%

Aspect : Mat, fibreux

Viscosité : Pâteuse.

Teinte : Blanc

Nuançage : En teinte pastel avec au maximum 5% de NEOGAM ou notre système JALMIX (teintage machine dans les magasins Jallut).

Emballages :

Bidon plastique de 5 kg	Art. n° 704701
Bidon plastique de 20 kg	Art. n° 700925

Consommation : 6 à 7 m²/kg par couche, suivant l'absorption

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Résistance à la pluie :	env. 2 heures
Sec au toucher :	5 heures
Couche sur couche :	6 heures

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
CRAINT LE GEL !

TESTS

Résistance aux lavages : Excellente après 3 jours de durcissement

Résistance aux frottements : Excellente après 3 jours de durcissement

Résistance aux intempéries : Excellente

Résistance à la saponification : Très bonne

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
e-mail : info@jallut.ch
http ://www.jallut.ch

PEINTURES Jallut

Nom du produit : **JALFIX Armé**

PREPARATION ET APPLICATION

Support :	S'assurer de la bonne tenue du fond. Le fond doit être propre, sec, solide et exempt de graisse. **Sur fond douteux ou farineux :** 1 couche de fixation préalable JALFOND ou FIXAFOND. Attention, si les fonds ont été traités à la chaux, il est fortement déconseillé d'utiliser des dispersions.
Outils :	Pinceau ou rouleau
Dilution :	Prêt à l'emploi si nécessaire 5% d'eau maximum
Température :	10°C au minimum
Nettoyage des outils :	De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.