

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 1135.05

Nom du Produit :

JALFIX

Extérieur blanc

Définition : Peinture dispersion extérieure et intérieure diluable à l'eau.

Domaine d'application : Pour extérieur et intérieur sur fond minéral propre et solide.

Caractéristiques : Répond parfaitement aux normes de physique des bâtiments.

SPECIFICATIONS

Liant :	Résine terpolymère	
Pigment :	Dioxyde de titane rutile et charges	
Poids spécifique :	1,49	
Extrait sec :	62%	
Aspect :	Mat	
Viscosité :	Pâteuse	
Teinte :	Blanc	
Nuançage :	En teinte pastel avec au maximum 5% de NEOGAM ou notre système JALMIX (teintage machine dans les magasins Jallut).	
Emballages :	Bidon plastique de 5 kg	Art. n° 700907
	Bidon plastique de 20 kg	Art. n° 700905
Consommation :	Env. 6 à 7 m ² /kg par couche, suivant l'absorption du support	
Séchage :	Température de 20° C, humidité moyenne de l'air :	
	Hors poussière :	2 heures, résistant à la pluie
	Sec au toucher :	env. 4 à 5 heures
	Couche sur couche :	env. 5 à 6 heures
Stockage :	1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. CRAINT LE GEL !	

Consommation :

TESTS

Résistance à la saponification :	Très bonne
Résistance aux intempéries :	Excellente
Résistance aux lavages :	Excellente
Résistance aux frottements :	Excellente

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : JALFIX Extérieur blanc

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Fond minéral solide, propre et poreux.
Sur fond douteux ou farineux :
1 couche de fixation préalable JALFOND ou FIXAFOND.
- Outils :** Pinceau, rouleau, pistolet ou airless
- Dilution :** 1^{ère} couche : Maximum. 10% d'eau
Suivante(s) : Maximum 5% d'eau selon absorption
- Température :** Température minimale du support de 5° C, afin d'obtenir une bonne formation du film
- Nettoyage des outils:** De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.