

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 2146.07

## **Nom du produit :** JALFIX Jubilé 60

**Définition :** Peinture diluable à l'eau pour toute utilisation courante à l'intérieur.

**Domaine d'application :** Dispersion murale pour travaux de rénovation sur anciens fonds crépi, dispersion ainsi que sur béton, papier Ingrain et toile en fibre de verre. Pour ce qui concerne les fonds bruts, porosité importante, voir la rubrique support.

### **SPECIFICATIONS**

**Liant:** Résine copolymère styrène - acrylique

**Pigment :** Dioxyde de titane rutile et charges sélectionnées

**Poids spécifique :** 1,65 ± 0.01

**Extrait sec :** 66% ± 0.5%

**Aspect :** Mat

**Viscosité :** Pâteuse

**Teinte :** Blanche

**Nuançage :** En teinte pastel avec un maximum de 5% d'Aquamix ou Pintasol  
Pour d'autres types de pâtes pigmentaires, vérifier la compatibilité

**Emballages :** Bidon plastique de 20 kg Art n° 703920  
Bidon plastique de 20 kg RAL 9010 Art n° 703960  
Bidon plastique de 5 kg Art n° 703918

**Consommation :** De 180g à 200g/m<sup>2</sup> par couche, suivant l'absorption et rugosité du support

**Séchage :** En condition idéale, 20° et 60% d'humidité relative, recouvrable entre 4 - 6 heures. Des différences dans les valeurs de ces paramètres peuvent modifier ces données.

**Stockage :** 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.  
CRAINT LE GEL !

### **TESTS**

**Résistance aux lavages :** Bonne

**Résistance aux frottements :** Bonne

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



**Nom du produit :**      **JALFIX Jubilé 60**

**PREPARATION ET APPLICATION**

- Support :**                      Les surfaces doivent être sèches, propres et dures.  
**Sur béton cellulaire, crépi et enduit de ciment, plâtre, Placoplâtre, Alba,**  
une imprégnation avec notre Jalfond (acrylique en phase solvant) ou Fixafond (dispersion nano hydrodiluable) est vivement conseillée.
- Température :**                La température minimale du support ne doit pas être inférieure à 5° C
- Outils :**                         Pinceau, rouleau, pistolet Airless, Chiron
- Dilution :**                      Prêt à l'emploi. Si nécessaire, 1<sup>ère</sup> couche avec de 5% à 10% d'eau maximum
- Nettoyage des outils :**      De suite après emploi avec de l'eau

**PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**