

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 1140.05

## **Nom du produit :** JALFIX Semi-Brillant

**Définition :** Peinture dispersion intérieure et extérieure, diluable à l'eau.

**Domaine d'application :** Pour intérieur sur fond minéral propre et solide (attention pour béton comprimé, une couche de d'imprégnation de JALMUREX diluable au solvant est nécessaire).

**Caractéristiques :** Qualité semi-brillante.  
Répond parfaitement aux normes de physique des bâtiments.

### **SPECIFICATIONS**

**Liant :** Résine terpolymère  
**Pigments :** Dioxyde de titane rutile et charges sélectionnées  
**Densité :** 1,20  
**Extrait sec :** 51%  
**Aspect :** Semi-brillant  
**Viscosité :** Pâteuse  
**Teinte :** Blanc  
**Nuançage :** En teinte pastel avec au maximum 5% de NEOGAM ou notre système JALMIX (teintage machine dans les magasins Jallut).  
**Emballages :** Bidon plastique de 15 kg Art n° 700929  
Bidon plastique de 5 kg Art n° 700920  
**Consommation :** 6 à 7 m<sup>2</sup>/kg par couche, suivant l'absorption  
**Séchage :** Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :  
Résistance à la pluie : env. 1 ½ heures  
Couche sur couche : 24 heures.  
**Stockage :** 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.  
CRAINT LE GEL !

### **TESTS**

**Résistance à la saponification :** Très bonne (à l'extérieur)  
**Résistance aux intempéries :** Excellente  
**Résistance aux lavages :** Excellente  
**Résistance aux frottements :** Excellente

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



**Nom du produit :** **JALFIX Semi-Brillant**

**PREPARATION ET APPLICATION**

- Support :** S'assurer de la bonne tenue du fond. Le fond doit être propre, sec, solide et exempt de graisse.
- Sur fond douteux ou farineux et sur plâtre machine et taloché :**  
1 couche de fixation préalable JALFOND ou FIXAFOND.
- Attention, si les fonds ont été traités à la chaux, il est fortement déconseillé d'utiliser des dispersions.
- Outils :** Pinceau, rouleau ou pistolet
- Dilution :** Prêt à l'emploi si nécessaire 5% d'eau maximum
- Température :** 10°C au minimum
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'eau

**PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**