

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 2165.05

Nom du produit :

JALFIX Standard

Définition :

Peinture de qualité économique, diluable à l'eau, pour toute utilisation courante à l'intérieur.

Domaine d'application : Dispersion murale pour travaux de rénovation sur anciens fonds crépi, dispersion ainsi que sur béton, papier Ingrain et toile en fibre de verre. Pour ce qui concerne les fonds bruts, porosité importante, voir la rubrique support

SPECIFICATIONS

Liant de base :	Résine copolymère styrène - acrylique	
Pigments :	Dioxyde de titane rutile et charges sélectionnées	
Poids spécifique :	1,65 ± 0.01	
Extrait sec :	65.5% ± 0.5	
Aspect :	Mat	
Viscosité :	Pâteuse	
Teinte :	Blanc	
Nuançage :	en teinte pastel avec un maximum de 5% d'Aquamix ou Pintasol	
Emballages :	Bidon plastique de 5 kg	Art n° 700927
	Bidon plastique de 20 kg	Art n° 700918
Consommation :	De 180g à 200g/m ² par couche, suivant l'absorption et rugosité du support	
Séchage :	En condition idéale, 20° et 60% d'humidité relative, recouvrable entre 4 - 6 heures. Des différences dans les valeurs de ces paramètres peuvent modifier ces données.	
Stockage :	1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais. CRAINT LE GEL !	

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du produit : JALFIX Standard

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Les surfaces doivent être sèches, propres et dures.
Sur béton cellulaire, crépi et enduit de ciment, plâtre, Placoplâtre, Alba,
une imprégnation avec notre Jalfond (acrylique en phase solvant) ou Fixafond (dispersion nano hydrodiluable) est vivement conseillée.
- Température :** La température minimale du support ne doit pas être inférieure à 5° C
- Outils :** Pinceau, rouleau, pistolet Airless, Chiron
- Dilution :** Prêt à l'emploi. Si nécessaire, 1^{ère} couche avec de 5% à 10% d'eau maximum
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.