

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 2220.05

**Nom du produit :**

# JALINGRIN

**Définition :**

Revêtement plastique fibreux de finition intérieure, phase aqueuse.

**Domaine d'application :** Destiné au revêtement de murs et plafonds.

**Caractéristiques :**

L'application de JALINGRIN permet d'obtenir en une seule opération un revêtement rustique.

## SPECIFICATIONS

**Liant :**

Résine styrène acrylique

**Pigments :**

Dioxyde de titane et charges calibrées

**Poids spécifique :**

1,53

**Extrait sec :**

68,40%

**Aspect :**

Mat, légèrement structuré

**Viscosité :**

Pâteuse

**Teinte :**

Blanc

**Structure :**

2 qualités sont disponibles :

Grain 1 = fin

Grain 2 = moyen

**Nuançage :**

En teinte pastel avec au maximum 5% de JALTON ou NEOGAM

**Emballages :**

Bidon plastique de 25 kg    Grain 1    Art. n° 701020

Bidon plastique de 25 kg    Grain 2    Art. n° 701025

**Consommation :**

Environ 800 gr/m<sup>2</sup> par couche

**Séchage :**

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Sec au toucher :                    env. 4 heures

Sec à cœur :                        env. 2 à 3 jours

**Stockage :**

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.  
CRAINT LE GEL !

## TEST

**Résistance au jaunissement :**

Bonne

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



**Nom du produit :** **JALINGRIN**

**PREPARATION ET APPLICATION**

- Support :** S'assurer de la bonne tenue du fond !  
Le fond doit être propre, sec, solide et exempt de graisse.
- Sur fond minéral :**  
Appliquer une couche de fond type JALMUREX structuré ou JALFOND accrochage. Attendre 24 heures avant d'appliquer JALINGRIN.
- Outil :** Au pistolet à plastique en 2 couches successives.  
Buse maximale de 6 mm
- Dilution :** Prêt à l'emploi.
- Température :** 10°C au minimum.
- Nettoyage de l'outil :** De suite après emploi avec de l'eau

**PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**