

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8460.05

Nom du Produit :

JALPRIM

Fond Adhérent

Définition :

Couche d'accrochage pour intérieur et extérieur diluable au solvant.

Domaine d'application : Sur d'anciennes peintures, aluminium, carreaux de céramique, matières plastiques comme PVC, polyester, Formica, polyuréthane, verre synthétique, etc.

Caractéristiques :

Couche d'adhérence idéale pour revêtir tout support lisse et difficile.

SPECIFICATIONS

Liant :

Résines synthétiques spécialement élaborées

Pigments :

Dioxyde de titane et colorants et matières de charge

Poids spécifique :

Env. 1,4 selon la teinte

Extrait sec :

73.5 ± 0.3% selon la teinte

Aspect :

Mat, légèrement satiné

Viscosité :

Légèrement thixotrope

Arrondi :

Très bon

Teintes :

9 teintes à disposition. Rouge oxyde, Brun, Jaune, Jaune oxyde, Rouge, Bleu, Vert, Blanc et Noir.

Nuançage :

Peuvent se mélanger entre elles. Ne pas utiliser d'autres produits de teintage; cela entraînerait une perte d'adhérence.

Emballages :

		1 kg	6 kg
	Rouge oxyde	Art. n° 702439	700619
	Brun	Art. n° 702440	700620
	Jaune	Art. n° 702441	700621
	Jaune oxyde	Art. n° 702442	700622
	Rouge	Art. n° 702443	700623
	Bleu	Art. n° 702444	700624
	Vert	Art. n° 702445	700625
	Blanc	Art. n° 702446	700626
	Noir	Art. n° 702438	700618

Consommation :

Env. 200 gr/m²

Séchage :

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière : 30 minutes

Sec au toucher : env. 1 heures

Recouvrable idéalement après 24 heures.

Stockage :

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
NE CRAINT PAS LE GEL !

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : JALPRIM Fond Adhérent

TESTS

Résistance aux lavages : Bonne

Application : Facile

PREPARATION ET APPLICATION

Support : Doit être propre, sec et exempt de graisse.

Pour des supports comme, aluminium:

Un dégraissage à l'aide de notre JAL 66 ou une solution de PROTIM D.N.7 à 10-15% est nécessaire.

Outils : Pinceau, rouleau, pistolet ou pistolet airless.

Dilution : Si nécessaire avec de la TERPINETTE, du WHITE SPIRIT ou du DILUTIF SYNTHETIQUE.

Nettoyage des outils : De suite de la TERPINETTE, du WHITE SPIRIT, ou du DILUTIF SYNTHETIQUE.

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.