

Nom du produit : **JALRIBEX et
JALRIBEX Grésé**

Définition : Crépi synthétique phase aqueuse pour façades, couche épaisse plastique.

Domaine d'application : Façades, murs extérieurs et intérieurs. Permet la diffusion des vapeurs d'eau selon les règles de physique des bâtiments.

Caractéristiques : Grâce à sa formulation des plus élaborée, le taux de dilatation après le séchage est identique à celui du support.

SPECIFICATIONS

Liant : Résine terpolymère

Pigments : Dioxyde de titane et charges calibrées

Poids spécifique : 1,7 à 1,8 selon grain

Extrait sec : 70 à 80% selon grain

Aspect : Mat, structuré

Viscosité : Pâteuse

Teinte : Blanc

Nuançage : Teintage usine ou en teinte pastel avec au maximum 5% de notre système JALMIX (teintage machine dans les magasins Jallut) ou.

(NEOGAM déconseillé)

Emballages : 1- JALRIBEX :

Bidon plastique de 25 kg	Grain 00	très fin	Art. n° 701118
	Grain 0	fin	Art. n° 701117
	Grain 1	mi-fin	Art. n° 700982
	Grain 2	moyen	Art. n° 700987
	Grain 3	grossier	Art. n° 701119
	Grain 5	très grossier	Art. n° 701099

2- JALRIBEX Grésé :

Bidon plastique de 25 kg	Grain 1	Art. n° 701017
	Grain 2	Art. n° 701016

Consommation :	Grain 00	très fin	0,9 kg/m ² , au rouleau ou pistolet
	Grain 0	fin	1,2 kg/m ² , au rouleau ou pistolet
	Grain 1	mi-fin	1,8 kg/m ² , à la truelle
	Grain 2	moyen	2,8 kg/m ² , à la truelle
	Grain 3	grossier	3,5 kg/m ² , à la truelle
	Grain 5	très grossier	6,0 kg/m ² , à la truelle

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
e-mail : info@jallut.ch
<http://www.jallut.ch>



Nom du produit : **JALRIBEX et JALRIBEX Grésé**

Séchage : Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :
Sec au toucher : 6 heures
Résistance à la pluie : env. 12 heures

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
CRAINT LE GEL !

TESTS

Adhérence : Excellente sur support minéral

Résistance aux intempéries : Excellente

PREPARATION ET APPLICATION

Support : S'assurer de la bonne tenue du fond.
Doit être propre, sec et exempt de graisse.

Outils : Truelle allemande ou pistolet à plastique à basse pression ou frottoir en plastique.

Mode d'application : **Sur fond minéral solide, propre, sec et exempt de graisse :**
Appliquer une couche de fond JALMUREX Structuré dilué, fond d'accrochage pour crépis ou JALFOND Accrochage.

Sur fond douteux ou farineux :
Appliquer une couche de fixation préalable JALFOND ou FIXAFOND, puis une couche de JALFOND Accrochage.

Température : 10°C au minimum

Nettoyage des outils : De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.