

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 2230.05

**Nom du Produit :** **JALRIBIN**

**Définition :** Revêtement synthétique rustique de finition ribé plein pour l'intérieur.

**Domaine d'application :** Spécialement étudié pour la décoration de murs et parois intérieurs.

**Caractéristiques :** Son application confère un aspect ribé plein. S'obtient en plusieurs teintes pastels.

**SPECIFICATIONS**

**Liant :** Résine terpolymère  
**Pigments :** Dioxyde de titane et pigments de charge bien calibrés  
**Poids spécifique :** 1,85  
**Extrait sec :** 81%  
**Aspect :** Mat  
**Viscosité :** Pâteuse  
**Teinte :** Blanc  
**Nuancement :** Avec au maximum 5% de nos teintes JALTON  
**Structure :** Grain 1 et 1,5  
**Emballages :** Bidon plastique de 25 kg      Grain 1      Art. n° 701063  
   Grain 1,5      Art. n° 701064  
**Consommation :** Env. 2,0 kg/m<sup>2</sup>  
**Séchage :** Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :  
   Sec au toucher :      6 heures  
   Résistance à la pluie :      env. 12 heures  
**Stockage :** 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.  
   CRAINT LE GEL !

**TEST**

**Résistance au jaunissement :** Excellente

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



**Nom du Produit :**

# JALRIBIN

## PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** S'assurer de la bonne tenue du fond.  
Doit être propre, sec et exempt de graisse.
- Outils :** Truelle allemande ou pistolet à plastique à basse pression ou frottoir en plastique.
- Mode d'application :** **Sur fond minéral solide, propre, sec et exempt de graisse :**  
Appliquer une couche de fond JALMUREX Structuré dilué, fond d'accrochage pour crépis ou JALFOND Accrochage.
- Sur fond douteux ou farineux :**  
Appliquer une couche de fixation préalable JALFOND ou FIXAFOND, puis une couche de JALFOND Accrochage.
- Température :** 10°C au minimum
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'eau

## PRESCRIPTIONS DE SECURITE

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles, seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Vernis et Peintures.