

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 8490.05

Nom du Produit :

PRIMOJAL

Définition :

Primaire à l'eau pour extérieur et intérieur, satiné-mat.

Domaine d'application :

Bois neuf imprégné et tanin isolé, bois ancien (poncé), bois aggloméré, crépi, béton, enduit de ciment.
Matières plastiques dures (PVC) : après dégraissage et ponçage fin; toute autre matière plastique doit être préalablement testée.

Caractéristiques :

Excellente adhérence et souplesse, excellent étalement; formation du film: température minimale du support : +5° C.
Peinture respectueuse de l'environnement, pratiquement sans odeur, suit les mouvements du bois de faible amplitude.

SPECIFICATIONS

Liant :

Résine acrylique combinée polyuréthane et polyester.

Pigments :

Dioxyde de titane rutile et pigments de charge micronisés et calibrés

Poids spécifique :

1,365

Extrait sec :

En poids : 54,5% En volume : 40%

Viscosité :

25"-30" coupe DIN 8 mm

Arrondi :

Excellent (voir mode d'application)

Degré de brillance :

8% (mesuré avec un angle de réflexion de 60)

Teinte :

Blanc

Nuançage :

Selon nuancier JALMIX

Emballages :

Boîte plastique de 1 kg	Art. n° 704600
Bidon plastique de 5 kg	Art. n° 704601
Bidon plastique de 20 kg	Art. N° 704602

Consommation :

1^{ère} couche : env. 100-120 g/m²
2^{ème} couche : env. 80-100 g/m²
Au pistolet, prévoir 10 à 30% de perte de marchandise

Séchage :

Température de 20°C, humidité moyenne de l'air :

Hors poussière :	env. 10 minutes
Sec au toucher :	env. 30 minutes
Sec à cœur :	env. 4 heures

Stockage :

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
CRAINT LE GEL ! Après un stockage prolongé, il peut se produire une légère remontée du liquide en surface; dans ce cas, un léger brassage est nécessaire pour homogénéiser la peinture.

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du Produit : **PRIMOJAL**

TESTS

Adhérence : Parfaite après 24 h. sur supports bien préparés (par température ambiante et humidité relative de l'air inférieure à 85%).

Résistance aux intempéries : Excellente

Thermoblocking : Bonne

PREPARATION ET APPLICATION

Support : Le fond doit être propre, sec, solide et exempt de graisse; les anciennes peintures doivent être poncées.

Outils : Pinceaux, rouleaux, pistolets.

Dilution : Prêt à l'emploi au rouleau ou pinceau. Au pistolet, env. 5-10% d'eau (en poids). Sur fonds absorbants : en général, dilution avec 5% d'eau.

Email de finition tels que JALTOP pour intérieur et extérieur, Aquafinition Satiné, Jalplex, Jalémail thixotrope satiné, Jalémail intérieur, etc.

Ponçage : Il est recommandé un durcissement préalable d'une nuit bien que le ponçage soit réalisable environ 4 h après l'application selon les conditions atmosphériques.

Nettoyage des outils : De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.