



N° 2470.14

Nom du Produit **CREPIJAL antique intérieur**
Intérieur



Définition Crépi synthétique de finition structuré intérieur, diluable à l'eau

Caractéristiques L'application de CREPIJAL antique intérieur permet d'obtenir un revêtement rustique en une seule opération

Domaine d'application Spécialement étudié pour la décoration de murs et parois, tels que cages d'escaliers, pièces d'habitation, bureaux, restaurants, magasins

Spécifications

Aspect Mat, fibré

Teinte en stock Blanc

Nuançage Sur demande: teintes pastels, selon nuanciers

Emballage **20 kg**

Blanc Art. n°701141

Rendement Selon la structure souhaitée :
Moyenne : en moyenne 4 à 5 kg/m², variable en fonction du support
Grossière : en moyenne 5 à 6 kg/m², variable en fonction du support

Séchage Au toucher : 5 à 7 heures suivant la structure
A cœur : environ 2 jours
(Température à 20°C et 65% d'humidité relative de l'air)

Stockage 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
CRAINT LE GEL !
Tenir hors de portée des enfants

Liant Terpolymère

Pigments Dioxyde de titane rutile et matières de charge spécifiques

Poids spécifique 1.54 ± 0.02

Extrait sec 62.6 % ± 0.5

pH 9.1

Teneur en COV 16.2 g/l

Préparation et application

Support Doit être sec, propre, sain, exempt de graisse, et suffisamment durci
Les particules non adhérentes, poussières, laitances, efflorescences doivent être éliminées par grattage ou autres moyens mécaniques
Pour le béton, les résidus de coffrage doivent être éliminés

Outil Machine à projeter à vis, platoir (truelle allemande)

Application et dilution Prêt à l'emploi

Sur supports à faible absorption (béton, anciennes peintures):

- Une couche de FOND D'ACCROCHAGE micro (eau), recouvrable après 12 heures
- Une à deux couches de CREPIJAL antique intérieur

Sur supports à forte absorption (béton cellulaire, crépis et enduits de chaux):

- Une couche d'imprégnation avec FIXAFOND (eau), recouvrable après 8 heures
- Une couche de FOND D'ACCROCHAGE micro (eau), recouvrable après 12 heures
- Une à deux couches de CREPIJAL antique intérieur

A la machine à projeter à vis:

- Pression de la machine: env. 2 kg pour une structure grossière
- Diamètre de la buse: 8 à 12 mm

Pour une structure plus fine, la pression sera augmentée à 4 kg

Au platoir:

- Sur fond irrégulier, peut être utilisé comme couche d'enduisage, lissé à l'aide d'un platoir (truelle allemande)

Température Minimale du support de 10°C, afin de permettre une bonne formation du film

Nettoyage de l'outil De suite après emploi avec de l'eau

Prescriptions de sécurité

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage

Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.
