

Jalfix satiné - formule améliorée



Peinture de finition satinée intérieure, diluable à l'eau, à base de résine copolymère acrylique

- Destination**
- Pour tout travaux intérieurs sur murs, plafonds, boiserie, etc.
 - Locaux industriels, de travail, d'habitation
 - Travaux neufs et rénovation
- Propriétés**
- Haut pouvoir couvrant
 - Facile d'entretien
 - Application manuelle ou mécanisée
 - Très bonne résistance, lavable
- Supports**
- Plâtre et ses dérivés (non hydrofuges et non pulvérulents, sauf si primaire adapté)
 - Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires
 - Sur anciennes peintures adhérentes
 - Fibre de verre, papier peint (non platifié)
 - Plinthes en bois

Caractéristiques

Présentation	Peinture onctueuse
Aspect sec	Satin
Brillant spéculaire	BS 60°: 18±4
Extrait sec	En poids: 58±2% En volume: 46±2%
Densité	1.31±0.05
Taux de COV	2g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Sec au toucher: 3h. Recouvrable: 8h. Séchage complet: 24h. Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	Environ 110g/m ² ou environ 12m ² /l, par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Selon nuancier
Conditionnement	1kg - 5kg - 15kg
Conservation	12 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

Mise en œuvre

Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Pinceau, brosse, rouleau: prêt à l'emploi• Pistolet: diluer avec environ 10% d'eau, selon l'absorption des fonds et du matériel utilisé
Outil	Pinceau, brosse, rouleau, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec de l' EAU
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T > 35°C)• Humidité relative inférieure à 80%.
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	Sur supports à faible absorption (béton, anciennes dispersion, papier ingrain, etc.) <ul style="list-style-type: none">• 1 à 2 couches de Jalfix satiné Sur supports à forte absorption (béton cellulaire, crépis de ciment, plâtre, enduits à la chaux, peintures silicate, etc.) <ul style="list-style-type: none">• 1 couche d'imprégnation ou impression adéquate• 1 à 2 couches de Jalfix satiné
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717
Tel. +41 21 6371729
www.jallut.ch