

Jalemail satiné thixo - formule améliorée



Email de finition satiné, haute durabilité, aux résines alkydes en phase solvant. Pour protection et décoration haut de gamme des menuiseries (bois, metal,...)

- Destination** Utilisable dans tous les domaines de décoration du bâtiment, cuisines, salles de bains, WC, fenêtres, portes, murs, etc.
- Propriétés**
- Grande facilité d'application
 - Tendu exceptionnel
 - Haut pouvoir garnissant et grande opacité
 - Rendement élevé
 - Très grande durabilité
 - Entretien aisé
- Supports**
- Bois et ses dérivés avec exception quant aux bois gras, exotiques (iroko, doussié, teck, western red cedar, etc.)
 - Fonds métalliques

Caractéristiques

- Présentation** Peinture thixotrope
- Aspect sec** Satin - tendu
- Brillant spéculaire** BS 60°: 30±5
- Extrait sec** En poids: 77±2%
En volume: 58±2%
- Densité** 1.31±0.05
- Taux de COV** 299g/l max.
- Séchage (20°C, 65%)** Hors poussière: 6h.
Sec: 8h.
Recouvrable: 24h
Le séchage est retardé par temps froid et humide
- Rendement** 75 à 90 g/m² ou 14 à 17 m²/l, par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
- Nuançage** Selon nuancier
- Conditionnement** 1kg - 5kg
- Conservation** 12 mois en emballage d'origine non entamé
Conserver dans un endroit frais et aéré

Mise en œuvre

Dilution	Prêt à l'emploi pour applications, pinceau, brosse, rouleau laqueur, spalter Dilution possible jusqu'à 3% de White Spirit Pistolet airless: dilution à 3% de White Spirit
Outil	Pinceau, brosse, rouleau laqueur, pistolet (airless) Finition de haute qualité par lissage au spalter
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec du White Spirit
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T>35°C)• Support sec et non condensant• Temps sec, à l'abri des forts courants et du rayonnement direct du soleil
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	Bois et ses dérivés en brut <ul style="list-style-type: none">• Une couche d'imprégnation ou d'impression, adéquate• Egrenage au papier de verre fin ou léger ponçage si nécessaire• 2 couches de Jalemail Thixo satin, en fonction du degré de protection souhaité Fonds métalliques bruts <ul style="list-style-type: none">• Dégraisser - dérouiller - poncer• Une couche de primaire adapté pour les métaux non-ferreux et d'antirouille pour ceux ferreux• 2 couches de Jalemail Thixo satin, en fonction du degré de protection souhaité Anciennes peintures adhérentes sur ces supports <ul style="list-style-type: none">• Ponçage, matage des surfaces• 2 couches de Jalemail Thixo satin, en fonction du degré de protection souhaité
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.



VERNIS CLAESSENS SA
Avenue du Silo 6
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717
Tel. +41 21 6371729
www.jallut.ch