

Aquafinition



Peinture microporeuse satinée de finition, à base de résines acrylique - polyuréthane, diluable à l'eau

Destination

- Utilisable dans tous les domaines de décoration du bâtiment, cuisines, salles de bains, WC, fenêtres, portes, murs, et autres.
- Travaux neufs ou rénovation

Propriétés

- Peinture de finition microporeuse particulièrement développée pour le bois
- Excellente adhérence sur de nombreux supports (PVC, fibrociment, anciennes peintures à base de solvant ou aqueuse, et autres)
- Excellente tenue aux intempéries
- Bonne résistance chimique et aptitude au nettoyage
- Ne jaunit pas

Supports

- Bois et ses dérivés (aggloméré)
- Tous supports préalablement traités pour recevoir une finition en phase aqueuse

Caractéristiques

Présentation	Peinture onctueuse
Aspect sec	Satiné - tendu
Brillant spéculaire	BS 60°: 37±2
Extrait sec	En poids: 55±1%
Densité	1,34±0,03
Taux de COV	23g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Hors poussière: 20 minutes Recouvrable après 12 heures Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	En moyenne 130g/m ² par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir des bases blanches calibrées et transparentes
Conditionnement	1kg - 5kg
Conservation	12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé Conserver dans un endroit frais et aéré - Craint le gel

Mise en œuvre

Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Pinceau, rouleau: prêt à l'emploi• Pistolet: en fonction du système employé
Outil	Pinceau, rouleau, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec de l'eau
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T > 35°C)• Support sec et non condensant• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil• Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15% (12% pour les fenêtres)• Humidité relative inférieure à 80%
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, et autres)
Système d'application	<p>Bois et bois aggloméré en intérieur:</p> <p><i>Si déjà peint:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche d'Aquaprimaire vorlack, recouvrable après 12heures• Une couche d'Aquafinition <p><i>Si brut:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche d'Aquaprimaire impression diluée en moyenne avec 30% d'eau• Une couche d'Aquaprimaire vorlack, recouvrable après 12heures• Une couche d'Aquafinition <p>Bois en extérieur:</p> <p><i>Si déjà peint:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Deux couches d'Aquafinition <p><i>Si brut:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche d'Aquaprimaire impression diluée en moyenne avec 30% d'eau• Deux couches d'Aquafinition (12heures entre la première et seconde) <p>Fibrociment:</p> <p><i>Si déjà peint:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Deux couches d'Aquafinition dont la première diluée en moyenne avec 5% d'eau (12heures entre la première et seconde) <p><i>Si brut:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Une couche de Jalfond incolore (solvant) ou Fixafond (eau), recouvrable après 8heures• Deux couches d'Aquafinition dont la première diluée en moyenne avec 5% d'eau (12heures entre la première et seconde)
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.