

## Fond d'accrochage structuré



**Impression structurée, fixante et opacifiante, pour l'extérieur, à base de hauts polymères en solution, diluable au solvant**

- Destination**
- Pour fonds cohérents poreux, hétérogènes, légèrement pulvérulents ou pouvant présenter un farinage résiduel en travaux de façades
- Propriétés**
- Son aspect structuré fin permet un recouvrement aisé par une finition lisse et facilite l'application de nos crépis
  - Bon pouvoir de fixation des fonds
  - Bon pouvoir isolant des anciens fonds de peinture farinante (chaux, silicate vinylique)
  - Insensibilité à l'alcalinité des fonds
  - Perméabilité à la vapeur d'eau
  - Bon pouvoir opacifiant
- Supports**
- Fonds minéraux du bâtiment
  - Panneaux constructifs agréés pour bâtiments légers (bois et dérivés, fibres ciment, composite bois ciment ou bois polymère)
  - Briques de parement, pierres de taille, béton cellulaire
  - Anciennes peintures adhérentes en bon état (minérales ou organiques)

### Caractéristiques

<b>Présentation</b>	Peinture fluide
<b>Aspect sec</b>	Finement structuré
<b>Brillant spéculaire</b>	Mat
<b>Extrait sec</b>	En poids : 67 ± 2 %
<b>Densité</b>	1,56 ± 0,05
<b>Taux de COV</b>	580 g/l max.
<b>Séchage (20°C, 65%)</b>	Sec au toucher: 2 heures Recouvrable après 12 heures Le séchage est retardé par temps froid et humide
<b>Rendement</b>	En moyenne 185 g/m <sup>2</sup> par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
<b>Nuançage</b>	Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir de la base blanche calibrée
<b>Conditionnement</b>	25kg
<b>Conservation</b>	24 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé Conserver dans un endroit frais et aéré

# Fond d'accrochage structuré

## Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi Jusqu'à 5 % de White-Spirit par temps froid
<b>Outil</b>	Brosse carrée ou rouleau antigouttes <i>Il est important de bien brasser le bidon avant emploi</i>
<b>Nettoyage du matériel</b>	De suite après emploi avec du White-Spirit
<b>Condition d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T &gt; 35°C)</li><li>• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil</li><li>• Support sec et non condensant</li><li>• Humidité relative inférieure à 80%</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, et autres)
<b>Système d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 couche croisée régulière pour l'obtention d'une opacité homogène</li></ul> <p>Travailler ton sur ton avec la finition notamment en cas de finition monocouche lisse ou structurée de type crépis pour éviter les éventuels dégarnis lors du frottage</p>
<b>Remarque</b>	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

---

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

---



VERNIS CLAESSENS SA  
Avenue du Silo 6  
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717  
Tel. +41 21 6371729  
[www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)