

## Jalfix standard - formule améliorée



### Peinture de finition mate pour l'intérieur, à base de résine acrylique, diluable à l'eau

- Destination**
- Pour tous travaux intérieurs sur murs, plafonds
  - Locaux industriels, de travail, d'habitation
  - Travaux neufs et rénovation
- Propriétés**
- Bon pouvoir couvrant
  - Facile d'entretien
  - Application manuelle ou mécanisée
  - Bonne résistance
- Supports**
- Plâtre et ses dérivés (non hydrofuges et non pulvérulents, sauf si primaires adaptés)
  - Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton), enduits pelliculaires
  - Sur anciennes peintures adhérentes
  - Fibre de verre, papier peint (non platifié)

### Caractéristiques

<b>Présentation</b>	Peinture onctueuse
<b>Aspect sec</b>	Mat velouté
<b>Brillant spéculaire</b>	BS 85°: 5 ± 2
<b>Extrait sec</b>	En poids: 55 ± 2%
<b>Densité</b>	1,49 ± 0,05
<b>Taux de COV</b>	2g/l max.
<b>Séchage (20°C, 65%)</b>	Sec: 2 heures Recouvrable après 5 heures Le séchage est retardé par temps froid et humide
<b>Rendement</b>	En moyenne 130 g/m <sup>2</sup> par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
<b>Résistance à l'abrasion humide (ISO 11998)</b>	Classe 3 (selon norme NF EN 13300)
<b>Nuançage</b>	Ce produit peut être teinté. Néanmoins, comme il n'est pas calibré, nous ne pouvons garantir une même teinte qu'en utilisant un même numéro de lot. Si vous souhaitez une reproductibilité, continuation de chantier, nous vous recommandons de choisir de la Jalfix 2008 ou Jalfix Lugano.
<b>Conditionnement</b>	5kg - 20kg
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

### Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pinceau, rouleau: prêt à l'emploi</li><li>• Pistolet: diluer avec 8% d'eau maximum, selon l'absorption du support, du matériel utilisé</li></ul>
<b>Outil</b>	Pinceau, rouleau, pistolet (airless)
<b>Nettoyage du matériel</b>	De suite après emploi avec de l'eau
<b>Condition d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T &gt; 35°C)</li><li>• Humidité relative inférieure à 80%</li><li>• Support sec et non condensant</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
<b>Système d'application</b>	<b>Sur supports à faible absorption:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Deux couches de <b>Jalfix standard</b>, dont la première avec une dilution à 5% d'eau, si nécessaire, la finition sans dilution</li></ul> <b>Sur supports à forte absorption</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Une couche de Fixafond ou impression adéquate</li><li>• Deux couches de <b>Jalfix standard</b> sans dilution</li></ul>
<b>Remarque</b>	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité.

---

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

---



VERNIS CLAESSENS SA  
Avenue du Silo 6  
CH-1020 Renens

Tel. +41 21 6371717  
Tel. +41 21 6371729  
[www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)