

Jalsil extérieur - formule améliorée



Peinture de ravalement mate pour l'extérieur, à base de résines acryliques et siloxanes, diluable à l'eau

- Destination**
- Protection et décoration des façades
 - Travaux neufs et rénovation
- Propriétés**
- Excellente résistance aux intempéries
 - Grande perméabilité à la vapeur d'eau
 - Excellente adhérence qui augmente dans le temps
 - Très bonne opacité
 - Séchage rapide
 - Bonne résistance à l'encrassement atmosphérique
 - Mise en œuvre aisée
 - Contient plus de 40% de Siloxane
- Supports**
- Béton, enduits de liants hydrauliques
 - Briques de parement, pierres de calcaire
 - Anciennes peintures dispersions adhérentes conventionnelles

Caractéristiques

Présentation	Peinture onctueuse
Aspect sec	Semi-tendu
Brillant spéculaire	BS 60°: < 2
Extrait sec	En poids: 60 ± 2%
Densité	1,46 ± 0,05
Taux de COV	39g/l max.
Séchage (20°C, 65%)	Sec: 4 heures Recouvrable après 8 heures Le séchage est retardé par temps froid et humide
Rendement	En moyenne 170 g/m ² par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
Nuançage	Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir du blanc calibré
Conditionnement	5kg - 20kg
Conservation	24 mois en emballage d'origine non entamé Conserver à l'abri du gel et des températures supérieures à 35°C

Mise en œuvre

Dilution	<ul style="list-style-type: none">• Brosse, rouleau: prêt à l'emploi.• Pistolet: diluer avec 10% d'eau maximum, selon l'absorption du support, du matériel utilisé
Outil	Pinceau, rouleau, pistolet (airless)
Nettoyage du matériel	De suite après emploi avec de l'eau
Condition d'application	<ul style="list-style-type: none">• Température ambiante et de support supérieure à 10°C (précautions si T > 35°C)• Humidité relative inférieure à 80%• Temps sec, à l'abri de forts courants et du rayonnement direct du soleil.• Support sec et non condensant <p>Protéger le film des intempéries et de la condensation pendant 72 heures</p>
Préparation des supports	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
Système d'application	Sur supports à faible absorption: <ul style="list-style-type: none">• Deux couches de Jalsil extérieur, dont la première avec une dilution à 5% d'eau, si nécessaire, la finition sans dilution Sur supports à forte absorption <ul style="list-style-type: none">• Une couche de Fixafond ou impression adéquate• Deux couches de Jalsil extérieur sans dilution Sur anciennes dispersions saines: <ul style="list-style-type: none">• Une à deux couches de Jalsil extérieur sans dilution
Remarque	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

