

## Jal-O-Prim



### Peinture d'accrochage multi-suppports, diluable à l'eau

**Destination** Couche d'adhérence pour supports difficiles

**Propriétés**

- Excellente adhérence sur multi-matériaux, excepté les composés ferreux
- Excellent pouvoir d'isolation des taches (tanins de bois, nicotine, suie, taches d'eau parfaitement sèches, etc.)
- Facilité d'application, bon rendu

**Supports**

- Métaux non-ferreux
- Bois
- Carreaux de céramique
- Matières plastiques telles que PVC, polyester, verre synthétique
- Anciennes peintures

### Caractéristiques

**Présentation** Peinture onctueuse

**Aspect sec** Mat soyeux

**Brillant spéculaire** BS 85° < 3

**Extrait sec** En poids: 61±1%

**Densité** 1,50±0.02

**Taux de COV** 2g/l max.

**Séchage (20°C, 65%)**  
Sec: 20min  
Recouvrable: 16h.  
Le séchage est retardé par temps froid et humide

**Rendement** Environ 150g/m<sup>2</sup> par couche, variable en fonction du support

**Nuançage** Blanc et teintes du nuancier Chroma réalisables à partir de la base blanche calibrée

**Conditionnement** 1kg - 5kg

**Conservation** 12 mois en emballage d'origine non entamé  
Conserver dans un endroit frais et aéré

## Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	Prêt à l'emploi
<b>Outil</b>	Pinceau, rouleau, pistolet (airless)
<b>Nettoyage du matériel</b>	De suite après emploi avec de l' <b>EAU</b>
<b>Condition d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température ambiante et de support supérieure à 5°C (précautions si T&gt;35°C)</li><li>• Humidité relative inférieure à 80%</li><li>• Temps sec, à l'abri des forts courants et du rayonnement direct du soleil</li><li>• Support sec et non condensant</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure et les parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, etc.)
<b>Système d'application</b>	Sur fonds apprêtés selon les règles de l'art (lessivage, dégraissage, ponçage) <ul style="list-style-type: none"><li>• Une couche de Jal-O-Prim</li><li>• Une à deux couches de finition monocomposante en phase aqueuse ou à base de solvant</li></ul>
<b>Remarque</b>	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité

---

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

---

