

## Super Lenk



**Lasure semi-brillante, pour intérieur et extérieur, à base de résine alkyde modifiée, diluable au solvant**

- Destination**
- Tous supports en bois nécessitant une protection comme pour les chalets, portes, fenêtres, volets, avant-toits, rampes, poutres apparentes, clôtures
  - Travaux neufs ou de rénovation
  - Protection des ouvrages en décor faux bois et certaines patines

- Propriétés**
- Met en valeur les veines du bois
  - Excellente tenue aux intempéries
  - Confère aux bois traités un aspect naturel et décoratif
  - Facile d'entretien
  - Facile d'application avec un très beau rendu

- Supports**
- Bois et dérivés, avec exception quant aux bois gras, exotiques, tels que, iroko, doussié, teck, western red cedar, etc.
  - Décors faux bois, patines et autres supports, nous consulter

### Caractéristiques

<b>Présentation</b>	Liquide légèrement thixotrope
<b>Aspect sec</b>	Semi-brillant - tendu
<b>Brillant spéculaire</b>	BS 60°: 83±3
<b>Extrait sec</b>	En poids: 55 ± 2%
<b>Densité</b>	0,900 ± 0,05
<b>Taux de COV</b>	410g/l max.
<b>Séchage (20°C, 65%)</b>	Sec au toucher: 3 heures Recouvrable après 24 heures Variable en fonction des conditions ambiantes d'application et de l'essence du bois. Le séchage peut être retardé sur bois durs et très tanniques (chêne, châtaignier)
<b>Rendement</b>	En moyenne 100g/m <sup>2</sup> ou 9m <sup>2</sup> /l, par couche, variable en fonction du support et du mode d'application
<b>Nuançage</b>	Selon nuancier Super Lenk
<b>Conditionnement</b>	1L - 5L
<b>Conservation</b>	12 mois en emballage d'origine non entamé Conserver dans un endroit frais et aéré

## Mise en œuvre

<b>Dilution</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pinceau: en imprégnation, environ 15% avec du White-Spirit, selon l'absorption du support</li><li>• Pistolet: en fonction du système employé</li></ul>
<b>Outil</b>	Pinceau, pistolet (airless)
<b>Nettoyage du matériel</b>	De suite après emploi avec du White-Spirit
<b>Condition d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Température ambiante et de support supérieure à 7°C (précautions si T &gt; 35°C)</li><li>• Support sec et non condensant</li><li>• A l'abri du vent violent et du rayonnement direct du soleil</li><li>• Le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15% (12% pour les fenêtres)</li></ul>
<b>Préparation des supports</b>	Les fonds doivent être sains, secs, cohérents et propres à l'application. Selon les cas, ils peuvent nécessiter un brossage, ponçage, grattage, sablage, décapage, lavage HP, lessivage, pour éliminer toute trace de salissure, de parties écaillantes, friables ou pulvérulentes, pouvant perturber l'adhérence (rouille, calamine, résidus gras, et autres)
<b>Système d'application</b>	<p>Avant application, brasser le <b>Super Lenk</b> pour une bonne homogénéisation de la teinte</p> <p><b>Sur fond brut:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Une couche de <b>Super Lenk</b> diluée en moyenne avec 15% de White-Spirit, variable selon la porosité du support</li><li>• Une à deux couches de <b>Super Lenk</b> non diluées, en fonction de la résistance demandée</li></ul> <p><b>Sur fond déjà peint:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Une à deux couches de <b>Super Lenk</b> non diluées, en fonction de la résistance demandée</li></ul> <p>Afin d'éviter une saturation de la teinte, une couche incolore, suivie d'autres teintées est possible</p>
<b>Remarque</b>	Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage et lire la fiche de sécurité.

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.

