



N° 3310.14

Nom du Produit **NEOJAL**

Intérieur et extérieur



Définition Vernis soyeux ou mat et lasure soyeuse, intérieur et extérieur, diluable au solvant

Caractéristiques Finition soyeuse ou mate qui confère au bois traité un aspect naturel et décoratif
 NEOJAL se comporte comme un produit d'imprégnation, tout en offrant une résistance exceptionnelle aux intempéries
 Périodiquement, une couche supplémentaire suffira à maintenir une présentation impeccable, d'où un entretien facile
 Nous recommandons d'appliquer le NEOJAL lasure en couche de finition et de réserver le vernis (incolore) pour l'intérieur ou en sous couche pour l'extérieur

Domaine d'application Tout support en bois nécessitant une protection comme chalets, portes, fenêtres, volets, avant-toits, rampes, poutres apparentes, clôtures

Spécifications

Aspect Soyeux ou mat

Teintes en stock Acajou, brun, châtaigner, chêne clair, merisier, noyer, teck, vieux mazot et incolore

Nuançage Les teintes peuvent se mélanger entre elles
 L'ajout d'autres produits de teintage entraînerait une perte d'adhérence, de transparence

Emballages	1 L	5 L	15 L
SOYEUX imprégnation	Art. n° 701453	Art. n° 700586	Art. n° 701457
SOYEUX incolore	Art. n° 712600	Art. n° 712610	Art. n° 712620
MAT incolore	Art. n° 712400	Art. n° 712409	Art. n° 712419
SOYEUX châtaigner	Art. n° 712605	Art. n° 712615	Art. n° 712625
SOYEUX acajou	Art. n° 712601	Art. n° 712611	Art. n° 712621
SOYEUX vieux mazot	Art. n° 712602	Art. n° 712612	Art. n° 712622
SOYEUX teck	Art. n° 712608	Art. n° 712618	Art. n° 712628
SOYEUX chêne clair	Art. n° 712606	Art. n° 712616	Art. n° 712626
SOYEUX noyer	Art. n° 712603	Art. n° 712613	Art. n° 712623
SOYEUX merisier	Art. n° 712607	Art. n° 712617	Art. n° 712627
SOYEUX brun	Art. n° 712604	Art. n° 712614	Art. n° 712624

Rendement En moyenne 110 ml/m² par couche, variable en fonction du support

Séchage Recouvrable après 24 heures
 (Température à 20°C et 65% d'humidité relative de l'air)

Stockage 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit tempéré
 Tenir hors de portée des enfants

Liant Alkyde-uréthane

Pigments	Les pigments contenus dans le NEOJAL soyeux sont des oxydes de fer transparents particulièrement résistants aux intempéries, constituant une barrière efficace contre les rayons UV
Poids spécifique	0.875 ± 0.04 selon la teinte
Extrait sec	32.5 ± 7.5% selon la teinte
Teneur en COV	508 g/l Soyeux Incolore - 610 g/l Mat Incolore - 510 g/l ±10 g selon la teinte

Préparation et application

Support Doit être sec, propre, sain et exempt de graisse, le taux d'humidité du bois ne doit pas dépasser 15% (12% pour les fenêtres)
Suivant la structure du bois, un léger ponçage au papier de verre (fin) est recommandé

Important : Ne s'applique pas sur les bois exotiques
Pour une application sur chêne, le NEOJAL soyeux imprégnation est indispensable

Outil Pinceau, brosse

Application et dilution Prêt à l'emploi

Avant l'application, remuer le NEOJAL pour une bonne homogénéisation de la teinte

Sur bois brut:

- Une couche de NEOJAL soyeux imprégnation, recouvrable après 12 heures
- Suivant la structure du bois, un léger ponçage au papier de verre (fin) est recommandé
- A l'intérieur : une à deux couches de NEOJAL teinté ou incolore
- A l'extérieur : deux couches de NEOJAL SOYEUX teinté, trois couches sur ouvrages spécialement exposés dont la première diluée avec maximum 15% de WHITE SPIRIT, les suivantes sans dilution

Sur ancienne lasure et après ponçage:

- A l'intérieur : une couche de NEOJAL teinté ou incolore
- A l'extérieur : une couche de NEOJAL soyeux, deux couches sur ouvrages spécialement exposés dont la première diluée avec maximum 5% de WHITE SPIRIT, la suivante sans dilution

Afin d'éviter une saturation de la teinte, une couche d'incolore, suivie de couches teintées est possible

Température Minimale du support de 7°C, afin de permettre une bonne formation du film

Nettoyage de l'outil De suite après emploi avec du WHITE SPIRIT

Prescriptions de sécurité

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage
Fiche de données de sécurité sur demande

La présente notice technique contient des directives basées sur l'état actuellement connu de la science et de la technique. Il y a donc lieu de vérifier la date de parution et, au besoin, de demander si de nouvelles données techniques ont été publiées. Les données et les directives se rapportent à des conditions normales habituelles ; seuls des essais personnels permettent de déterminer si elles s'appliquent à un cas particulier. Par ailleurs, nous garantissons la qualité de la marchandise livrée, conformément aux règles de l'Union Suisse des Fabricants de Peintures et Vernis.
