

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 2146.07

Nom du produit : JALFIX Jubilé 60

Définition : Peinture diluable à l'eau pour toute utilisation courante à l'intérieur.

Domaine d'application : Dispersion murale pour travaux de rénovation sur anciens fonds crépi, dispersion ainsi que sur béton, papier Ingrain et toile en fibre de verre. Pour ce qui concerne les fonds bruts, porosité importante, voir la rubrique support.

SPECIFICATIONS

Liant: Résine copolymère styrène - acrylique

Pigment : Dioxyde de titane rutile et charges sélectionnées

Poids spécifique : 1,65 ± 0.01

Extrait sec : 66% ± 0.5%

Aspect : Mat

Viscosité : Pâteuse

Teinte : Blanche

Nuançage : En teinte pastel avec un maximum de 5% d'Aquamix ou Pintasol
Pour d'autres types de pâtes pigmentaires, vérifier la compatibilité

Emballages : Bidon plastique de 20 kg Art n° 703920
Bidon plastique de 20 kg RAL 9010 Art n° 703960
Bidon plastique de 5 kg Art n° 703918

Consommation : De 180g à 200g/m² par couche, suivant l'absorption et rugosité du support

Séchage : En condition idéale, 20° et 60% d'humidité relative, recouvrable entre 4 - 6 heures. Des différences dans les valeurs de ces paramètres peuvent modifier ces données.

Stockage : 1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.
CRAINT LE GEL !

TESTS

Résistance aux lavages : Bonne

Résistance aux frottements : Bonne

JALLUT SA
Route de Crissier 4
1030 Bussigny-près-Lausanne
Tél. : +41 (0)21 702 0 702
Fax : +41 (0)21 702 0 700
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



Nom du produit : JALFIX Jubilé 60

PREPARATION ET APPLICATION

- Support :** Les surfaces doivent être sèches, propres et dures.
Sur béton cellulaire, crépi et enduit de ciment, plâtre, Placoplâtre, Alba,
une imprégnation avec notre Jalfond (acrylique en phase solvant) ou Fixafond (dispersion nano hydrodiluable) est vivement conseillée.
- Température :** La température minimale du support ne doit pas être inférieure à 5° C
- Outils :** Pinceau, rouleau, pistolet Airless, Chiron
- Dilution :** Prêt à l'emploi. Si nécessaire, 1^{ère} couche avec de 5% à 10% d'eau maximum
- Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'eau

PRESCRIPTIONS DE SECURITE

Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.

Fiches de données de sécurité sur demande.