

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



FICHE TECHNIQUE

N° 3130.06

**Nom du Produit :**

# VITRIJAL

**Définition :**

**Vitrificateur parquets en phase aqueuse.**

**Domaine d'application :** Tous parquets et marches d'escaliers en bois neufs ou anciens (préparés à la vitrification).

**Caractéristiques :**

Sans odeur. Bonne résistance à l'abrasion et excellente flexibilité. Très bonne tenue aux produits domestiques et produits chimiques courants. Excellente tenue aux chocs. Antitache. Lavable et lessivable.

## SPECIFICATIONS

**Liant :**

Polymère acrylique et dispersions de polyuréthane aromatique dans l'eau, exemptes de solvants organiques.

**Pigments :**

Dioxyde de titane et charges calibrées

**Poids spécifique :**

1,03 ± 0,05

**Extrait sec :**

En poids et en volume : 30% ± 2%

**Aspect :**

Satiné – Brillance

**Viscosité :**

17" ± 3" COUPE Ford n°4 à 20°C

**Ph :**

9 ± 1

**Teinte :**

Incolore

**Emballages :**

Flacon plastique de 1 litre                      Art. n° 712200  
Flacon plastique de 3 litres                     Art. n° 712201

**Consommation :**

80 gr/m<sup>2</sup>

**Séchage :**

Au toucher :                      30 minutes  
Sec et dur :                        2 heures

Couche sur couche : 2 heures par temps sec et chaud.- 4 à 6 heures par temps humide et froid.

- Eviter les conditions d'applications extrêmes (en dessous de 10° C et au dessus de 35° C).

**Stockage :**

1 année en emballage d'origine hermétiquement fermé dans un endroit frais.  
CRAINT LE GEL !

JALLUT SA  
Route de Crissier 4  
1030 Bussigny-près-Lausanne  
Tél. : +41 (0)21 702 0 702  
Fax : +41 (0)21 702 0 700  
[e-mail : info@jallut.ch](mailto:info@jallut.ch)  
[http ://www.jallut.ch](http://www.jallut.ch)



**Nom du Produit :** **VITRIJAL**

**PREPARATION ET APPLICATION**

**Support :** Doit être sec, propre et exempt de graisse. Les anciens parquets doivent être poncés et dépoussiérés avant l'application de VITRIJAL. Toute présence d'ancienne cire doit être soigneusement éliminée.

**Outils :** Pinceau, brosse ou rouleau.

**Dilution :** Prêt à l'emploi.

**Mode d'application :** 2 à 3 couches selon la résistance désirée.

**Recouvrement :** Par temps sec à 20°C : 2 heures  
Par temps humide et froid (5°C) : 4 à 6 heures

Eviter les conditions d'applications extrêmes (en dessous de 10°C et au dessus de 35°C).

**Nettoyage des outils :** De suite après emploi avec de l'eau.

**PRESCRIPTIONS DE SECURITE**

**Respecter les prescriptions de sécurité sur l'emballage.**

**Fiches de données de sécurité sur demande.**